



DH SYSTEM
大日本塗料株式会社

商品番号 1193

ビラレス上塗

- 一般名 ポリウレタン樹脂上塗塗料
- 規格 社内規格
- 特徴 1) 貼紙剥離効果にすぐれる。
2) 耐候性にすぐれる。

4. 塗料性状

項目	内容			
容姿	3液性			
荷姿	8kgセット (主剤: 6.16kg、添加剤: 0.80kg、硬化剤: 1.04kg)			
色相	各色			
光沢	つや有り			
密度 (23°C)	塗料	1.12(白)		
	揮発分	0.85		
加熱残分	62%(白)			
乾燥時間	温度	5°C	20°C	30°C
	指触	40分	20分	20分
	半硬化	18時間	8時間	6時間
標準膜厚	40μm			
引火点	SDS参照			
発火点	SDS参照			
爆発限界(下限~上限)	SDS参照			

上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動がある。

6. 施工上の注意

- 十分攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。
- 希釈は必ず専用シンナーを使用する。

5. 塗装基準

項目	内容			
下地処理	—			
調合法	主剤: 77部、添加剤: 10部、硬化剤: 13部 (重量比)			
可使時間	5°C	20°C	30°C	
	5時間	4時間	4時間	
使用シンナー	ビラレス上塗シンナー			
塗装方法	塗装方法	刷毛、ローラー	エアスプレー	
	希釈率	0~5%	5~15%	
	標準使用量	0.20kg/m ²	0.25kg/m ²	
	標準膜厚	40μm	40μm	
塗装間隔	ウェット管理膜厚	—	—	
	温度	5°C	20°C	30°C
	最小	—	—	—
最大	—	—	—	

注) 標準使用量は被塗物の形状や塗装条件によって異なる。

7. 関連法則

	主剤	添加剤	硬化剤
危険物表示	第4類第2石油類	第4類第2石油類	第4類第2石油類
有機溶剤区分	第2種有機溶剤含有物	第2種有機溶剤含有物	第2種有機溶剤含有物
有害物質表示	SDS参照	SDS参照	SDS参照
劇物表示	—	—	—

8. 使用上の注意 [警告]

- 安全情報に関する内容は、SDSをご参照下さい。

使用上の注意の詳細は容器のラベルに表示。

2024.10

本書類の内容は予告なしに変更を行うことがあります。