

**DH SYSTEM**

大日本塗料株式会社

商品番号 6541

レジガード#100VU上塗

1. 一般名 一液反応硬化形水系ウレタン樹脂塗料
 2. 規格 社内規格
 3. 特徴 1) 無公害塗料である。
 2) 乾燥が早い。
 3) 光沢、耐候性がすぐれ、低汚染性である。
 4) 微弾性である。

4. 塗料性状

項目		内容		
容姿		1液性		
荷姿		15 kg		
色相		白、淡彩色		
光沢		つや有り		
密度 (23°C)	塗料	1.18		
	揮発分	1.00		
粘度(23°C)		100KU		
加熱残分		50%		
乾燥時間	温度	5°C	20°C	30°C
	指触	45分	15分	10分
	半硬化	2時間	25分	20分
標準膜厚		30 μm		
引火点		SDS参照		
発火点		SDS参照		
爆発限界(下限~上限)		SDS参照		

上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動がある。

5. 塗装基準

項目		内容		
下地処理		—		
調合法		—		
可使時間		—		
使用シンナー		水道水		
塗 装 法	塗装方法	刷毛、ローラー		
	希釈率	5~10%		
	標準使用量	0.12 kg/m ²		
	標準膜厚	30 μm		
	ウェット管理膜厚	75 μm		
塗装間隔	温度	5°C	20°C	30°C
	最小	4時間	2時間	1.5時間
	最大	10日	10日	10日

注) 標準使用量は被塗物の形状や塗装条件によって異なる。

6. 施工上の注意

- 被塗面の塩分、油脂、湿気、塵埃、水分その他の有害な付着物は完全に除去する。
- 塗装間隔が長くなると密着不良を生ずることがあるので必ず規定時間以内で塗り重ねを終了すること。尚、規定時間以上経過した場合は、材料表面をサンドペーパー或いはパワーブラシ等にて研磨し、さらにウエスで拭いて調整してから施工すること。
- 希釈には必ず水道水を使用すること。
- 塗装後短時間以内に雨に当たると塗膜が白変する恐れがあるので注意のこと。

7. 関連法則

危険物表示	適用外
有機溶剤区分	適用外
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	—

ホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆

8. 使用上の注意 [警告]

- 安全情報に関する内容は、SDSをご参照下さい。

使用上の注意の詳細は容器のラベルに表示。