

**DH SYSTEM**

大日本塗料株式会社

商品番号 6536

# レジガード#200SC上塗

1. 一般名 柔軟形シリコン変性アクリル樹脂塗料上塗  
 2. 規格 社内規格  
 3. 特徴  
 1) 耐候性、光沢保持性、耐汚染性にすぐれている。  
 2) 塗膜の光沢がよく、肉持感がすぐれている。  
 3) 付着性、柔軟性、耐化学薬品性にすぐれている。

## 4. 塗料性状

項目	内容				
容姿	2液性				
荷姿	16kgセット(主剤:12.8kg、硬化剤:3.2kg)				
色相	白、淡彩色*				
光沢	つや有り				
密度 (23°C)	塗料	1.22(白)			
	揮発分	0.87			
加熱残分	65%(白)				
乾燥時間	温度	5°C	20°C	30°C	40°C
	指触	1.5時間	1時間	50分	30分
	半硬化	7時間	4時間	3時間	2時間
標準膜厚	30μm				
引火点	SDS参照				
発火点	SDS参照				
爆発限界(下限~上限)	SDS参照				

上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動がある。

※色相には一部制限がある。

## 5. 塗装基準

項目	内容				
下地処理	—				
調合法	主剤:80部、硬化剤:20部(重量比)				
可使時間	5°C	20°C	30°C	40°C	
	8時間	6時間	4時間	2時間	
使用シンナー	Vシリコン#100H上塗用シンナー				
塗 装 法	塗装方法	刷毛塗り、ローラー塗り			
	希釈率	3~10%			
	標準使用量	0.12kg/m <sup>2</sup>			
	標準膜厚	30μm			
	ジェット管理膜厚	75μm			
塗 装 間 隔	温度	5°C	20°C	30°C	40°C
	最小	24時間	16時間	12時間	10時間
	最大	7日	7日	5日	5日

注) 標準使用量は被塗物の形状や塗装条件によって異なる。

## 6. 施工上の注意

- 被塗面の油、湿気、じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。
- 使用時は主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にする。混合比を間違えると十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しないことがある。
- 主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
- Vシリコン#100H上塗用シンナー以外のシンナーは使用しないこと。Vシリコン#100H中塗用シンナーなど他のシンナーを使用するとゲル化する恐れがある。

## 7. 関連法則

	主 剤	硬 化 剤
危険物表示	第4類第2石油類	第4類第1石油類
有機溶剤区分	第2種有機溶剤含有物	第2種有機溶剤含有物
有害物質表示	SDS参照	SDS参照
劇物表示	—	—

## 8. 使用上の注意 [警告]

- 安全情報に関する内容は、SDSをご参照下さい。

使用上の注意の詳細は容器のラベルに表示。