



**DH SYSTEM**  
大日本塗料株式会社

商品番号 1972

# SDCコート#602Tエコ

1. 一般名 環境対応型タールエポキシ樹脂塗料（低温用）  
 2. 規格 社内規格  
 3. 特徴
- 1) JWWA K 115:1989 の塗料の品質に適合する。
  - 2) ビチューメンとして特殊膨潤炭を使用。コールタール分を含まない。
  - 3) 従来のタールエポキシ樹脂塗料よりも上塗りブリード性が少ない。
  - 4) 耐水性・耐海水性など、防食性がすぐれている。
  - 5) エアレススプレー性に優れ、1回塗りで厚膜塗装が可能である。
  - 6) 物理的性質、化学的性質がすぐれている。

## 4. 塗料性状

項目	内容			
容姿	2液性			
荷姿	20kg/t (A液: 17.4kg, B液: 2.6kg)			
色相	黒、さび色			
光沢	3分つや			
密度 (23°C)	塗料	1.28		
	揮発分	0.86		
粘度 (23°C)	3.2Pa·s			
加熱残分	74%			
乾燥時間	温度	5°C	10°C	20°C
	指触	50分	40分	30分
	硬化※	20時間	16時間	12時間
標準膜厚	300μm (I715)			
引火点	SDS参照			
発火点	SDS参照			
爆発限界(下限~上限)	SDS参照			

上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動がある。  
 ※歩行及び膜厚測定可能な目安となる時間を示す。

## 5. 塗装基準

項目	内容			
下地処理	新設: プラスト ISO-Sa2 以上 塗替: パワーツール処理 ISO-St2 以上			
調合法	A液: 87部, B液: 13部 (重量比)			
可使用時間	5°C	10°C	20°C	
	5時間	4時間	3時間	
使用シンナー	SDCコートシンナー I 又は SDCコートエコシンナー			
塗装法	塗装方法	刷毛塗り	エアレス塗装	
	希釈率	0~10%	0~10%	
	標準使用量	0.16 kg/m <sup>2</sup>	1.10 kg/m <sup>2</sup>	
	標準膜厚	60μm	300μm	
	ジェット管理膜厚	100μm	500μm	
エアレス塗装条件	1次圧 0.5MPa (5 kg/cm <sup>2</sup> ) 以上			
	2次圧 12MPa (120 kg/cm <sup>2</sup> ) 以上 チップNo.163-417~725			
塗装間隔	温度	5°C	10°C	20°C
	最小	20時間	16時間	12時間
	最大	7日	7日	7日

- 注) 1. 標準使用量は被塗物の形状や塗装条件によって異なる。  
 2. 上記塗装間隔は標準の環境における間隔を示すものである。

## 6. 施工上の注意

- (1) 使用時にはA液とB液を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にする。
- (2) 一度に厚く塗りつけるハイビルドタイプの塗料である。刷毛さばきをよくする為の過度の希釈や必要以上に伸ばして塗装することなく所要量を塗布し、膜厚保持に努める。
- (3) A液とB液を混合した後は可使用時間以内に使い尽くすこと。
- (4) 気温が 20°C以上になると可使用時間が短くなり、使用困難となるため冬期低温用として使用する。
- (5) B液が皮膚についた時はまずシンナーで洗い、つぎに石鹼水で洗う。
- (6) SDCコートシンナーIまたはSDCコートエコシンナー以外のシンナーは使用しない。
- (7) 塗装終了後の使用機器は直ちにSDCコートシンナーIまたはSDCコートエコシンナーで十分に洗浄する。一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。

## 7. 関連法則

	A液	B液
危険物表示	第4類第1石油類	第4類第1石油類
有機溶剤区分	第2種有機溶剤含有物	第2種有機溶剤含有物
有害物質表示	SDS参照	SDS参照
劇物表示	—	—

## 8. 使用上の注意 [警告]

- (1) 安全情報に関する内容は、SDSをご参照下さい。

使用上の注意の詳細は容器のラベルに表示。