



DH SYSTEM
大日本塗料株式会社

商品番号 4215

ストリップコートW-7

1. 一般名 落書き除去剤
2. 規格 社内規格
3. 特徴 1) 落書き及び貼り紙除去性にすぐれている。
2) 塗布作業性にすぐれている。
3) 水溶性で、下地塗料を侵しにくい。
4) 水系の為、火災や有機溶剤中毒のおそれがない。

4. 塗料性状

項目	内容			
容姿	1 液性			
荷姿	3 kg			
色相	白			
光沢	つや有り			
密度 (23°C)	塗料	1.10~1.20		
	揮発分	1.0		
加熱残分 (%)	50~55%			
乾燥時間	温度	5°C	20°C	30°C
	指触	1 時間	30 分	20 分
	半硬化	2 時間	1 時間	45 分
標準膜厚 (μm)	—			
引火点 (°C)	—			
発火点 (°C)	—			
爆発限界(下限~上限)	—			

上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動がある。

5. 塗装基準

項目	内容			
下地処理	(* 1)			
調合法	—			
可使時間	—			
洗浄用シンナー	水道水			
塗 装 法	塗装方法	ローラー		
	希釈率	原則として希釈しない		
	標準使用量	0.3~0.5 kg/m ²		
	標準膜厚	—		
	ワット管理膜厚	—		
[* 1 下地処理] マジックアートが塗布された塗装面に、落書き除去の処理として使用する。				
塗装間隔 (* 2)	温度	5°C	20°C	30°C
	最小	6 時間	4 時間	3 時間
	最大	—	—	—

注) 標準使用量は被塗物の形状や塗装条件によって異なる。

* 2) 膜厚が薄かった場合の再塗装の塗重ね間隔を示す。

6. 施工上の注意

- 被塗面のじんあい、その他の付着物は完全に除去する。
- 塗布後、半硬化乾燥後 (20°C 2 時間程度) に袋状にはがす。水系の為、周囲の温度と湿度により乾燥時間は大きく左右されます。
- 膜厚が極端に薄い場合ははがしにくくなりますのでご注意ください。この場合は再度塗重ねてください。
- 5°C 以下では成膜しづらい性質の為、出来るだけ 5°C 以上の環境下でご使用下さい。

7. 関連法則

危険物表示	—
有機溶剤区分	—
有害物質表示	—
劇物表示	—

8. 使用上の注意 [警告]

- 安全情報に関する内容は、SDS をご参照下さい。

使用上の注意の詳細は容器のラベルに表示。