

**DH SYSTEM**

大日本塗料株式会社

商品番号 2211

# ゼッタールスーパー

1. 一般名 エポキシエステル樹脂ジンクリッチプライマー  
2. 規格 社内規格  
3. 特徴  
1) 既調合型のため攪拌が容易で、可使時間の制限を受けない。  
2) 密着性や可とう性にすぐれている。  
3) スポット溶接が可能。

## 4. 塗料性状

項目	内容				
容姿	1液性				
荷姿	15 kg、5 kg				
色相	グレー				
光沢	つや消し				
密度 (23°C)	塗料	2.30			
	揮発分	0.87			
加熱残分	78%				
乾燥時間	温度	5°C	20°C	30°C	40°C
	指触	20分	10分	5分	4分
	硬化	1時間	30分	15分	10分
標準膜厚	25 μm				
引火点	SDS参照				
発火点	SDS参照				
爆発限界 (下限~上限)	SDS参照				

上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動がある。

## 5. 塗装基準

項目	内容				
下地処理	ブラスト ISO-Sa2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> (SSPC-SP-10)				
調合法	—				
可使時間	—				
塗装方法	刷毛塗り、エアスプレー、エアレス塗装				
使用シンナー	ゼッタールスーパーシンナー				
塗装方法	塗装方法	刷毛塗り	エアレス塗装		
	希釈率	0~5%	0~10%		
	標準使用量	0.25 kg/m <sup>2</sup>	0.30 kg/m <sup>2</sup>		
	標準膜厚	25 μm	25 μm		
	ウェット管理膜厚	50 μm	50 μm		
エアレス塗装条件	1次圧 0.3~0.4MPa (3~4 kg/cm <sup>2</sup> )				
	2次圧 9~12MPa (90~120 kg/cm <sup>2</sup> )				
	チップNo.163-517~525				
塗装間隔	温度	5°C	20°C	30°C	40°C
	最小	24時間	12時間	6時間	4時間
	最大	6ヶ月	6ヶ月	6ヶ月	6ヶ月

注) 標準使用量は被塗物の形状や塗装条件によって異なる。

## 6. 施工上の注意

- 下地処理を十分に行う。
- 開缶時にはフタに小穴をあけ、缶内のガスを抜き、底部のペーस्टをよくかき起し均一な状態にしてから使用する。
- 塗装間隔の最小値は、ゼッタールスーパーの場合を示す。塗り重ねる塗料が鉛酸カルシウムさび止めペイントの場合は、24時間以上、6ヶ月以内 (20°C) とする。
- 有機溶剤を含んでいるので、換気及び火気には十分に注意する。

## 7. 関連法則

危険物表示	第4類第2石油類
有機溶剤区分	第2種有機溶剤含有物
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	—

## 8. 使用上の注意【警告】

- 安全情報に関する内容は、SDSをご参照下さい。

使用上の注意の詳細は容器のラベルに表示。