

商品番号 9507

VトップHB-N

- 1. 一般名** ポリウレタン樹脂上塗塗料 厚膜形
2. 規格 社内規格
3. 特徴
- 1) 耐候性、光沢保持性にすぐれている。
 - 2) 肉持感がすぐれている。
 - 3) 密着性、可撓性、耐化学薬品性にすぐれている。
 - 4) 厚塗性である。

4. 塗料性状

項目		内容			
容姿		2液性			
荷姿		20kgセット（主剤：18kg、硬化剤：2kg）			
色相		白、各色			
光沢		つや有り			
密度 (23°C)	塗料	1.20(白、淡彩色)			
	揮発分	0.87			
粘度(23°C)		88KU			
加熱残分		68% (白、淡彩色)			
乾燥時間	温度	5°C	20°C	30°C	40°C
	指触	40分	20分	20分	15分
	半硬化	8時間	5時間	4時間	2時間
標準膜厚		50μm			
引火点		SDS参照			
発火点		SDS参照			
爆発限界(下限~上限)		SDS参照			

上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動がある。

5. 塗装基準

項目		内容			
下地処理		—			
調合法		主剤：90部、硬化剤：10部（重量比）			
可使時間	5°C	20°C	30°C	40°C	
	8時間	5時間	3時間	2時間	
温度・湿度制限		温度：0°C以下、湿度：85%RH以上			
使用シンナー		VトップH上塗用シンナー夏型 又は同真夏型、同冬型			
塗装方法	塗装方法	刷毛塗り	エアレス塗装		
	希釈率	0~10%	5~10%		
	標準使用量	0.14 kg/m ²	0.18 kg/m ²		
	標準膜厚	50μm	50μm		
	ウェット管理膜厚	100μm	100μm		
エアレス塗装条件		1次圧 0.4~0.5MPa(4~5 kg/cm ²) 2次圧 11~15MPa(110~150 kg/cm ²) チップNo.163-515~617			
塗装間隔	温度	5°C	20°C	30°C	40°C
	最小	24時間	16時間	12時間	10時間
	最大	7日	7日	5日	5日

注) 標準使用量は被塗物の形状や塗装条件によって異なる。

6. 施工上の注意

- (1) 被塗面の油、湿気、じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。
- (2) 使用時には、主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にする。混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しないことがある。
- (3) 主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
- (4) VトップH上塗用シンナー以外のシンナーは使用しないこと。
VトップH中塗用シンナーなど他のシンナーを使用するとゲル化する恐れがある。

7. 関連法則

	主剤	硬化剤
危険物表示	第4類第2石油類	第4類第2石油類
有機溶剤区分	第2種有機溶剤含有物	第2種有機溶剤含有物
有害物質表示	SDS参照	SDS参照
劇物表示	—	—

8. 使用上の注意【警告】

- (1) 安全情報に関する内容は、SDSをご参照下さい。

使用上の注意の詳細は容器のラベルに表示。