

**DH SYSTEM**

大日本塗料株式会社

商品番号 552219

グリーンズボイド上塗

1. 塗料名 長油性フタル酸樹脂塗料上塗
2. 規格 鋼道路橋塗装用塗料標準(2014)
JIS K 5516:2003 合成樹脂調合ペイント 2種上塗り用
3. 特徴
- 1) 耐候性にすぐれている。
 - 2) 鉛、クロム等の有害な重金属を配合しておらず安全である。
 - 3) 作業性がすぐれている。

4. 塗料性状

項目	内容					
容姿	1液性					
荷姿	20kg、4kg					
色相	白、各色					
光沢	つや有り					
密度 (23℃)	塗料	1.32 (白)				
	揮発分	0.78				
加熱残分	71% (白)					
乾燥時間	温度	5℃	10℃	20℃	30℃	40℃
	指触	5時間	3.5時間	1.5時間	1時間	45分
	半硬化	24時間	15時間	6時間	5時間	4時間
標準膜厚	25μm					
引火点	SDS参照					
発火点	SDS参照					
爆発限界(下限~上限)	SDS参照					

上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動がある。

5. 塗装基準

項目	内容	
素地調整*	-	
可使時間*	-	
温度・湿度制限*	気温：5℃以下、湿度：85RH%以上	
使用シンナー	塗料用シンナー	
塗 装 法	塗装方法*	刷毛、ローラー塗装
	希釈率*	10%以下
	標準使用量*	110g/m ²
	目標膜厚*	25μm
塗装間隔* (20℃)	管理膜厚	50μm
	最小	2日
	最大	10日

注) *は「鋼道路橋防食便覧 塗装編」による。

6. 施工上の注意

- (1) 十分に攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。
- (2) 希釈には必ず塗料用シンナーを使用する。

7. 関連法則

危険物表示	指定可燃物
有機溶剤区分	第3種有機溶剤含有物
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	-

8. 使用上の注意 [警告]

- (1) 安全情報に関する内容は、SDSをご参照下さい。

使用上の注意の詳細は容器のラベルに表示。