

1. 適用箇所：一般部外面 増し塗り(c-3塗装系 弱溶剤)・・・1種

仕様番号

2. 施工区分：現場塗装

3. 使用材料一覧表

規格	塗料名	商品名
NEXCO-P-06	有機ジンクリッチペイント	ゼッタールEP-2HBスマイル
NEXCO-P-08 A、B	変性エポキシ樹脂塗料下塗	エポオールスマイル
NEXCO-P-21 中塗用	ふっ素樹脂塗料用中塗	Vフロン#100Hスマイル中塗
NEXCO-P-21 上塗用	ふっ素樹脂塗料上塗	Vフロン#100Hスマイル上塗IG

4. 塗装仕様

工程	商品名	色相	塗装方法	標準 使用量 (g/m <sup>2</sup> )	標準 膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)
現場						
素地調整	1種					4時間 以内
下塗第1層	ゼッタールEP-2HBスマイル	グレー	スプレー	600	75	1日～ 10日
下塗第2層	エポオールスマイル	赤さび色	スプレー	240	60	1日～ 10日
下塗第3層	エポオールスマイル	グレー	スプレー	240	60	1日～ 10日
増し塗り	エポオールスマイル	赤さび色	スプレー	240	60	1日～ 10日
中塗	Vフロン#100Hスマイル中塗	指定色 淡目	スプレー	170	30	1日～ 10日
上塗	Vフロン#100Hスマイル上塗IG	指定色	スプレー	140	25	

## 5. 混合稀釈要領

商品名	稀釈シンナー	混合比率	塗装方法	稀釈率 (重量比%)
ゼッタールEP-2HBスマイル	塗料用シンナーA	主 剤 95部 硬化剤 5部	スプレー	5%以下
エポオールスマイル	塗料用シンナー 又は塗料用シンナーA	主 剤 90部 硬化剤 10部	スプレー	10%以下
Vフロン#100Hスマイル中塗	塗料用シンナー 又は塗料用シンナーA	主 剤 90部 硬化剤 10部	スプレー	20%以下
Vフロン#100H スマイル上塗IG	塗料用シンナー 又は塗料用シンナーA	主 剤 90部 硬化剤 10部	スプレー	20%以下

## 6. 注意事項

- 1) 本仕様は、「東・中・西日本高速道路株式会社 構造物施工管理要領(平成29年7月)および設計要領 第二集 橋梁保全編(平成29年7月)」に準拠する。
- 2) 塗装間隔の下限は、気温20℃の場合を示す。  
気温が低い場合は、塗膜の乾燥状態を調べ硬化乾燥をしていることを確認し塗重ねを行う。
- 3) 本仕様は、I形断面、箱形断面の主げたの下フランジ(上面・下面・小口)及び下フランジと接するウェブ部分(立ち上がり10cm)および桁端部の範囲に適用する。最終下塗りを1層増し塗りする。