

1. 適用箇所：添接板、高力ボルト接合部、支承(f-1塗装系)・・・3種

仕様番号

2. 施工区分：現場塗装

3. 使用材料一覧表

規格	塗料名	商品名
NEXCO-P-24	鉛・クロムフリーさび止めペイント	グリーンズボイド速乾下塗
NEXCO-P-17 中塗り用	長油性フタル酸樹脂塗料中塗	ズボイドSR中塗JHS
NEXCO-P-17 上塗り用	長油性フタル酸樹脂塗料上塗	ズボイドSR上塗JHS

4. 塗装仕様

工程	商品名	色相	塗装方法	標準 使用量 (g/m <sup>2</sup> )	標準 膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)
現場						
素地調整	3種					4時間 以内
タッチアップ	グリーンズボイド速乾下塗	グレー	ハケ	140	35	2日～ 10日
下塗第1層	グリーンズボイド速乾下塗	赤さび色	ハケ	140	35	2日～ 10日
下塗第2層	グリーンズボイド速乾下塗	グレー	ハケ	140	35	2日～ 10日
中塗	ズボイドSR中塗JHS	指定色 淡目	ハケ	120	30	2日～ 10日
上塗	ズボイドSR上塗JHS	指定色	ハケ	110	25	

5. 混合稀釈要領

商品名	稀釈シンナー	混合比率	塗装方法	稀釈率 (重量比%)
グリーンズボイド速乾下塗	塗料用シンナー	—	ハケ	5%以下
ズボイドSR中塗JHS	塗料用シンナー	—	ハケ	10%以下
ズボイドSR上塗JHS	塗料用シンナー	—	ハケ	10%以下

6. 注意事項

1) 本仕様は、「東・中・西日本高速道路株式会社 構造物施工管理要領(令和6年7月)」に準拠する。

2) 塗装間隔の下限は、気温20℃の場合を示す。

気温が低い場合は、塗膜の乾燥状態を調べ硬化乾燥をしていることを確認し塗重ねを行う。

3) タッチアップは、鋼材露出部に適用する。