

1. 適用箇所：添接板、高力ボルト接合部、支承（g-3塗装系 弱溶剤）・・・1種

仕様番号

2. 施工区分：現場塗装

3. 使用材料一覧表

規格	塗料名	商品名
NEXCO-P-06	有機ジンクリッチペイント	ゼッタールEP-2HBスマイル
NEXCO-P-08 A、B	変性エポキシ樹脂塗料下塗	エポオールスマイル
NEXCO-P-13	厚膜形エポキシ樹脂塗料(300 μ m)	エポニックスH-Rスマイル
NEXCO-P-21 中塗用	ふっ素樹脂塗料用中塗	Vフロン#100Hスマイル中塗
NEXCO-P-21 上塗用	ふっ素樹脂塗料上塗	Vフロン#100Hスマイル上塗IG

4. 塗装仕様

工程	商品名	色相	塗装方法	標準 使用量 (g/m ²)	標準 膜厚 (μ m)	塗装間隔 (20℃)
現場						
素地調整	1種					4時間 以内
下塗第1層	ゼッタールEP-2HBスマイル	グレー	スプレー	600	75	1日～ 10日
下塗第2層	エポオールスマイル	赤さび色	スプレー	240	60	1日～ 10日
下塗第3層	エポニックスH-Rスマイル	N-7.0	スプレー	1100	300	1日～ 10日
中塗	Vフロン#100Hスマイル中塗	指定色 淡目	スプレー	170	30	1日～ 10日
上塗	Vフロン#100Hスマイル上塗IG	指定色	スプレー	140	25	

5. 混合希釈要領

商品名	希釈シンナー	混合比率	塗装方法	希釈率 (重量比%)
ゼッタールEP-2HBスマイル	塗料用シンナーA	主 剤 95部 硬化剤 5部	スプレー	5%以下
エポオールスマイル	塗料用シンナー 又は塗料用シンナーA	主 剤 90部 硬化剤 10部	スプレー	10%以下
エポニックスH-Rスマイル	塗料用シンナー 又は塗料用シンナーA	主 剤 90部 硬化剤 10部	スプレー	10%以下
Vフロン#100Hスマイル中塗	塗料用シンナー 又は塗料用シンナーA	主 剤 90部 硬化剤 10部	スプレー	20%以下
Vフロン#100H スマイル上塗IG	塗料用シンナー 又は塗料用シンナーA	主 剤 90部 硬化剤 10部	スプレー	20%以下

6. 注意事項

- 1) 本仕様は、「東・中・西日本高速道路株式会社 構造物施工管理要領(令和2年7月)」に準拠する。
- 2) 塗装間隔の下限は、気温20℃の場合を示す。
気温が低い場合は、塗膜の乾燥状態を調べ硬化乾燥をしていることを確認し塗重ねを行う。