

1. 適用箇所: 伸縮装置、排水ます (h-1塗装系 弱溶剤)

仕様番号

2. 施工区分: 現地塗装

3. 使用材料一覧表

規格	塗料名	商品名
NEXCO-P-06	有機ジンクリッチペイント	ゼッタールEP-2HBスマイル
NEXCO-P-13	厚膜形エポキシ樹脂塗料(300 μ m)	エポニックスH-Rスマイル

4. 塗装仕様

工程	商品名	色相	塗装方法	標準 使用量 (g/m ²)	標準 膜厚 (μ m)	塗装間隔 (20 $^{\circ}$ C)
現場						
素地調整	3種					4時間 以内
タッチアップ 1回目	ゼッタールEP-2HBスマイル	グレー	ハケ	240	30	1日～ 10日
タッチアップ 2回目	ゼッタールEP-2HBスマイル	グレー	ハケ	240	30	1日～ 10日
第1層	エポニックスH-Rスマイル	N-7.0	ハケ	1000	300	

5. 混合稀釈要領

商品名	稀釈シンナー	混合比率 (重量比)	塗装方法	稀釈率 (重量比%)
ゼッタールEP-2HB スマイル	塗料用シンナーA	主 剤 95部 硬化剤 5部	ハケ	5%以下
エポニックスH-Rスマイル	塗料用シンナー 又は塗料用シンナーA	主 剤 90部 硬化剤 10部	ハケ	5%以下

6. 注意事項

1) 本仕様は、「東・中・西日本高速道路株式会社 構造物施工管理要領(令和2年7月)」に準拠する。

2) 塗装間隔の下限は、気温20 $^{\circ}$ Cの場合を示す。

気温が低い場合は、塗膜の乾燥状態を調べ硬化乾燥をしていることを確認し塗重ねを行う。

3) タッチアップは、鋼材露出部に適用する。