

1. 適用箇所：一般部外面（i-1塗装系 増し塗り 弱溶剤）

仕様番号

2. 施工区分：現場塗装

3. 使用材料一覧表

規 格	塗 料 名	商 品 名
NEXCO-P-06	有機ジンクリッチペイント	ゼッタールEP-2HBスマイル
NEXCO-P-08 A、B	変性エポキシ樹脂塗料下塗	エポオールスマイル
NEXCO-P-20 中塗用	ポリウレタン樹脂塗料用中塗	VトップHスマイル中塗
NEXCO-P-20 上塗用	ポリウレタン樹脂塗料上塗	VトップHスマイル上塗JHS

4. 塗装仕様

工 程	商 品 名	色 相	塗装方法	標準 使用量 (g/m ²)	標準 膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)
現 場						
素地調整	3種					4時間 以内
タッチアップ 1回目	ゼッタールEP-2HBスマイル	グレー	ハケ	240	30	1日～ 10日
タッチアップ 2回目	ゼッタールEP-2HBスマイル	グレー	ハケ	240	30	1日～ 10日
下塗	エポオールスマイル	赤さび色	ハケ	200	60	1日～ 10日
増し塗り	エポオールスマイル	グレー	ハケ	200	60	1日～ 10日
中塗	VトップHスマイル中塗	指定色 淡目	ハケ	140	30	1日～ 10日
上塗	VトップHスマイル上塗JHS	指定色	ハケ	120	25	

5. 混合希釈要領

商 品 名	希釈シンナー	混合比率		塗装方法	希釈率 (重量比%)
ゼッタールEP-2HBスマイル	塗料用シンナーA	主 剤	95部	ハケ	5%以下
		硬化剤	5部		
エポオールスマイル	塗料用シンナー 又は塗料用シンナーA	主 剤	90部	ハケ	10%以下
		硬化剤	10部		
VトップHスマイル中塗	塗料用シンナー 又は塗料用シンナーA	主 剤	90部	ハケ	10%以下
		硬化剤	10部		
VトップHスマイル上塗JHS	塗料用シンナー 又は塗料用シンナーA	主 剤	90部	ハケ	10%以下
		硬化剤	10部		

6. 注意事項

- 1) 本仕様は、「〇〇〇〇〇〇」の特記仕様書に準拠する。
- 2) 塗装間隔の下限は、気温20℃の場合を示す。
気温が低い場合は、塗膜の乾燥状態を調べ硬化乾燥をしていることを確認し塗重ねを行う。
- 3) タッチアップは、鋼材露出部に適用する。
- 4) 本仕様は、I形断面、箱形断面の主げたの下フランジ(上面・下面・小口)及び下フランジと接するウェブ部分(立ち上がり10cm)および桁端部の範囲に適用する。