

1. 適用箇所: A-1塗装系(ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系) 低温用

仕様番号

2. 施工区分: 工場塗装

3. 使用材料一覧表

規格	塗料名	商品名
JIS K 5552 1種	無機ジンクリッチプライマー	ゼッターOL
JIS K 5533 1種	無機ジンクリッチペイント	ゼッターOL-HB
機械工事塗装要領(案)・同解説	エポキシ樹脂塗料下塗(水中部用)	エポニックス#25下塗LT
機械工事塗装要領(案)・同解説	エポキシ樹脂塗料中塗	エポニックス#20中塗
機械工事塗装要領(案)・同解説	エポキシ樹脂塗料上塗	エポニックス#20上塗

4. 塗装仕様

工程	商品名	色相	塗装方法	参考塗布量(g/m ²)	標準膜厚(μm)	塗装間隔(20°C)
製鉄所						
素地調整	ブラスト法(処理グレード:ISO-Sa2 1/2相当)					4時間以内
第1層	ゼッターOL	グレー	エアレス	200	15	~ 6ヶ月
工場						
素地調整	ブラスト法(処理グレード:ISO-Sa2 1/2相当)					4時間以内
第1層	ゼッターOL-HB	グレー	エアレス	650	75	2日~ 10日
ミストコート	エポニックス#25下塗LT	ねずみ色	エアレス	160	-	1日~ 10日
第2層	エポニックス#25下塗LT	赤さび色	エアレス	500	100	1日~ 10日
第3層	エポニックス#25下塗LT	ねずみ色	エアレス	500	100	1日~ 10日
第4層	エポニックス#20中塗	指定色淡目	エアレス	220	40	1日~ 10日
第5層	エポニックス#20上塗	指定色	エアレス	200	40	

5. 混合希釈要領

商品名	希釈シンナー	混合比率 (重量比)	塗装方法	希釈率 (重量比%)
ゼッターOL	ゼッターOLシンナー夏型 又は同冬型	展着剤 30部 亜鉛末 70部	エアレス	5～15%
ゼッターOL-HB	ゼッターOL橋梁用シンナー	展着剤 25部 亜鉛末 75部	エアレス	0～3%
エポニックス#25下塗LT (ミストコート)	エポニックスシンナーI	主 剤 80部 硬化剤 20部	エアレス	50%以下
エポニックス#25下塗LT	エポニックスシンナーI	主 剤 80部 硬化剤 20部	エアレス	0～5%
エポニックス#20中塗	エポニックスシンナーB 及び同夏型、同真夏型	主 剤 85部 硬化剤 15部	エアレス	3～10%
エポニックス#20上塗	エポニックスシンナーB 及び同夏型、同真夏型	主 剤 85部 硬化剤 15部	エアレス	3～10%

6. 注意事項

- 1) 参考塗布量は、従来の実績値に基づく値を適用している。従って、これらは塗装時の諸条件により異なる。
- 2) 塗装間隔は、標準状態20℃におけるものであり「令和3年2月国土交通省発刊 機械工事塗装要領(案)・同解説」に準じた。また、環境条件、季節(温度条件)などにより異なるので注意する。
- 3) 「エポニックス#25下塗LT」はJIS K 5551 B種を取得していないため注意する。

※ 構造が複雑な製品等については第一層目を有機ジンクリッチペイント(ゼッターEP-2HB)に変更できる。
有機ジンクリッチペイントに変更した場合はミストコートを省略する。