

1. 適用箇所: e-1B塗装系(水中硬化パテ)

仕様番号

2. 施工区分: 現場塗装

3. 使用材料一覧表

規格	塗料名	商品名
社内規格	水中硬化パテ	ガードシールHL

4. 塗装仕様

工程	商品名	色相	塗装方法	参考塗布量 (g/m ²)	参考膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)
現場						
素地調整	1種D 水中ブラスト法(処理グレード:ISO-Sa2.5相当)					4時間 以内
第1層	ガードシールHL	ブルー	ヘラ・コテ	4000	2000	

5. 混合希釈要領

商品名	希釈シンナー	混合比率 (重量比)	塗装方法	希釈率 (重量比%)
ガードシールHL	洗浄用:エポニックスシンナーB	主剤 50部 硬化剤 50部	ヘラ・コテ	—

6. 注意事項

- 1) 参考塗布量は、従来の実績値に基づく値を適用している。従って、これらは塗装時の諸条件により異なる。
- 2) 塗装間隔は、標準状態20℃におけるものであり「平成22年4月国土交通省発刊 機械工事塗装要領(案)・同解説」に準じた。また、環境条件、季節(温度条件)などにより異なるので注意する。

※刷毛塗りでは、1回塗りで膜厚を得るのが困難であるため2回塗りする。