



DH SYSTEM
大日本塗料株式会社

商品番号 551202

グリーンズボイド速乾下塗

1. 塗料名 鉛・クロムフリーさび止めペイント
2. 規格 NEXCO-P-24
3. 特徴
1) 緻密で強靱な塗膜を形成し、鉄面への密着がすぐれている。
2) 無公害防錆顔料の働きによりすぐれた防食性を示す。
3) 鉛・クロム等の有害な重金属を含まず安全である。
4) 刷毛塗り作業性が良好である。

4. 塗料性状

項目		内容				
容姿		1 液性				
荷姿		20kg				
色相		赤さび色、グレー、淡彩色				
密度 (23℃)	塗料	1.50 (グレー)				
	揮発分	0.80				
加熱残分		77% (グレー)				
乾燥時間	温度	5℃	10℃	20℃	30℃	40℃
	指触	1時間	50分	30分	20分	15分
	半硬化	4時間	3時間	2時間	1時間	45分
標準膜厚		35 μm				
引火点		SDS参照				
発火点		SDS参照				
爆発限界(下限~上限)		SDS参照				

上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動がある。

5. 塗装基準

項目		内容	
素地調整*		3種、4種	
調合法		-	
可使時間		-	
温度・湿度制限*		温度：5℃以下、湿度：85RH%以上	
使用シンナー		塗料用シンナー	
塗 装 法	塗装方法*	刷毛塗り	
	希釈率	5%以下	
	標準使用量*	140g/m ²	
	標準膜厚*	35 μm	
ウェット管理膜厚		50~75 μm	
塗装間隔* (20℃)	最小	2日	
	最大	10日	

注) *はNEXCO 構造物施工管理要領(令和6年7月)による。

6. 施工上の注意

- (1) 使用時にはよく混合攪拌し、均一な状態にする。
(2) 被塗面の油、湿気、塵埃などの有害な付着物は完全に除去すること。
(3) 塗料用シンナー以外のシンナーは使用しないこと。

7. 関連法則

危険物表示	指定可燃物
有機溶剤区分	第3種有機溶剤含有物
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	-

ホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆

8. 使用上の注意 [警告]

- (1) 安全情報に関する内容は、SDSをご参照下さい。

使用上の注意の詳細は容器のラベルに表示。