



DH SYSTEM
大日本塗料株式会社

商品番号 163202

ズボイドSR上塗JHS

1. 塗料名 長油性フタル酸樹脂塗料
2. 規格 NEXCO-P-17 上塗用
3. 特徴 1) 耐候性にすぐれている。
2) 作業性にすぐれている。

4. 塗料性状

項 目		内 容					
容姿		1 液性					
荷姿		20kg					
色相		白、各色					
光沢		つや有り					
密度 (23℃)	塗料	1.32 (白)					
	揮発分	0.80					
粘度 (23℃)		85KU					
加熱残分		73% (白)					
乾燥時間	温度	5℃	10℃	20℃	30℃	40℃	
	指触	5時間	4時間	2時間	60分	45分	
	半硬化	24時間	20時間	6時間	5時間	4時間	
標準膜厚		25 μ m					
引火点		SDS参照					
発火点		SDS参照					
爆発限界(下限~上限)		SDS参照					

上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動がある。

6. 使用上の注意

- (1) 十分攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。
(2) 希釈には必ず塗料用シンナーを使用する。

5. 塗装基準

項 目		内 容	
素地調整*		—	
調合法		—	
可使時間		—	
温度・湿度制限*		温度：5℃以下、湿度：85RH%以上	
使用シンナー		塗料用シンナー	
塗 装 法	塗装方法*	刷毛塗り	
	希釈率	10%以下	
	標準使用量*	110g/m ²	
	標準膜厚*	25 μ m	
		ウェット管理膜厚	
		50 μ m	
塗装間隔* (20℃)	最小	—	
	最大	—	

注) *は NEXCO 構造物施工管理要領(令和6年7月)による。

7. 関連法則

危険物表示	指定可燃物
有機溶剤区分	第3種有機溶剤含有物
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	—

8. 使用上の注意【警告】

- (1) 安全情報に関する内容は、SDSをご参照下さい。

使用上の注意の詳細は容器のラベルに表示。