



DH SYSTEM
大日本塗料株式会社

商品番号 163102

ズボイドSR中塗JHS

1. 塗料名 長油性フタル酸樹脂塗料
2. 規格 NEXCO-P-17 中塗用
3. 特徴
1) 隠ぺい力がすぐれている。
2) 下塗りに強固に付着し、更に上塗りとの付着にも非常にすぐれている。
3) 作業性がすぐれている。

4. 塗料性状

項目	内容					
容姿	1液性					
荷姿	20kg					
色相	白、各色					
光沢	3分つや					
密度 (23°C)	塗料	1.50(白)				
	揮発分	0.80				
加熱残分	80%(白)					
乾燥時間	温度	5°C	10°C	20°C	30°C	40°C
	指触	5時間	4時間	3時間	1.5時間	1時間
	半硬化	24時間	20時間	12時間	10時間	8時間
標準膜厚	30μm					
引火点	SDS参照					
爆発限界(下限~上限)	SDS参照					

上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動がある。

6. 使用上の注意

- (1) 十分攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。
(2) 希釈には必ず塗料用シンナーを使用する。

5. 塗装基準

項目	内容	
素地調整*	-	
調合法	-	
可使用時間	-	
温度・湿度制限*	温度：5°C以下、湿度：85RH%以上	
使用シンナー	塗料用シンナー	
塗装法	塗装方法*	刷毛塗り
	希釈率	10%以下
	標準使用量*	120g/m ²
	標準膜厚*	30μm
ウェット管理膜厚		50μm
塗装間隔* (20°C)	最小	2日
	最大	10日

注) *はNEXCO 構造物施工管理要領(令和6年7月)による。

7. 関連法則

危険物表示	指定可燃物
有機溶剤区分	第3種有機溶剤含有物
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	-

8. 使用上の注意 [警告]

- (1) 安全情報に関する内容は、SDSをご参照下さい。

使用上の注意の詳細は容器のラベルに表示。