

組成表・性状表

DNT大日本塗料株式会社

品名 アロナEPO 淡彩色

組成表

着色・防錆・体質顔料	29.0
水系変性エポキシ樹脂ワニス	50.0
添加剤	4.0
水	17.0
合計	100.0 (%)

上記組成値は標準のものであり若干の変動があります。

性状表

規格 JASS18 M-111 水系さび止めペイント F☆☆☆☆

試験項目	規格	標準性状
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなく一様になるものとする。	合格
低温安定性 (-5℃)	変質しないものとする。	合格
塗装作業性	はけ塗りで塗装作業性に支障があってはならない。	合格
乾燥時間 (h)	8以内	0.5
塗膜外観	塗膜の外観が正常であるものとする。	合格
上塗り適合性	上塗りに支障があってはならない。	合格
塗膜中の鉛 (%)	0.06以下	合格
塗膜中のクロム (%)	0.03以下	合格
複合サイクル防食性	36サイクルの試験に耐えるものとする。	合格
備考：		

整理番号 25927008B