組成表・性状表

ＤＮＴ大日本塗料株式会社

品　　名　ビルデック　白及び淡彩色

組 成 表

着色・体質顔料	４５．０
アクリル樹脂ワニス	４０．０
添加剤	１．０
溶剤	１４．０
合計	１００．０（%）

上記組成値は標準のものであり若干の変動があります。

性 状 表

規　格　ＪＩＳ　Ｋ　５６７０　アクリル樹脂系非水分散形塗料　Ｆ☆☆☆☆

試験項目	規格	標準性状
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になるものとする。	合格
塗装作業性	はけ塗り及びローラブラシ塗りに支障があってはならない。	合格
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする。	合格
乾燥時間(半硬化乾燥)	５時間以内とする。	２時間
隠ぺい率	９０以上	９６
耐水性	水に浸しても異常がないものとする。	合格
耐アルカリ性	アルカリに浸しても異常がないものとする。	合格
促進耐候性	塗膜に、割れ・はがれ・膨れがなく、色の変化の程度が見本品に比べて大きくなく、白亜化の等級が１以下とする。	合格

備考：

ＪＩＳ認証工場以外で開缶、詰め替え、調色など加工をした場合はＪＩＳ規格製品では有りません。
（ＪＩＳマーク表示も出来ません）

整理番号　3392Ｔ021B

●本書類の内容は予告なしに変更を行うことがあります。