

ALC面用アクリルエマルジョン系シーラーレスファイラー

DNT ALCファイラー

シーラー機能
を備えた
ALC専用
ファイラー

■特長

- ①刷毛、ローラー(中毛)などの作業性に優れています。
- ②ALCの目つぶし効果と共に下地の吸込みを押さえます。
- ③高性能アクリル樹脂系で密着性・耐水性に優れています。
- ④セメント系下地調整塗材に比べて、エフロを防ぎます。
- ⑤水性一液タイプで取り扱いが容易です。
- ⑥各種上塗塗料が幅広く塗装できます。

■容量：20kg

■色相：白(淡クリーム色)

■用途

- ALCパネル(軽量気泡コンクリート)の素地調整
- 打放しコンクリート、コンクリートブロックなどの素地調整

■適用下地

- ALCパネル・コンクリート・モルタルなど

大日本塗料株式会社

DNT ALCフィラー

■上塗り可能塗料

区分	商品名
水性	DNTビューアクリル、DNTビューウレタン、DNTビューシリコン、EXTRAアクアシリコン、EXTRAアクアフッソ
弱溶剤	DNTウレタンスマイルクリーン、DNTシリコンスマイルクリーン、EXTRASマイルシリコン、EXTRASマイルフッソ、Vフロン#200スマイル

■標準塗装仕様

工程	塗料名	塗装方法	希釈率(%)	塗り回数(回)	使用量(kg/m ² /回)	乾燥時間(23℃)
素地調整	①大きな破損箇所などは、セメント系下地調整塗材で平滑にする。 ②目地などのシーリング材の上にDNT ALCフィラーを施工する場合は、シリコン系シーリング材の使用は避け、一成分形変性シリコン系・ウレタン系・又はアクリル系を使用してください。					
下塗り	DNT ALCフィラー	刷毛 ローラー(中毛)	水道水5~8	1~2	0.8	24時間以上
上塗り	各種上塗り塗料*	各種上塗りカタログをご参照下さい。				

*上記の■上塗り可能塗料参照。

■塗料性状

項目	内容			
容姿	一液性			
容量	20kg			
色相	白(淡クリーム色)			
光沢	つや消し			
密度(23℃)	塗料	1.70±0.05		
	揮発分	1.00		
粘度(23℃)	4505ポイズ(リオン粘度計)			
加熱残分	70~75%			
乾燥時間	温度	5℃	20℃	30℃
	指触	30分	15分	10分
	半硬化	60分	30分	20分
	標準膜厚	—		
引火点	SDS参照			
発火点	SDS参照			
爆発限界(下限~上限)	SDS参照			

上記塗料性状の数値は標準値を示すものであり、若干の変動があります。

■塗装基準

項目	内容			
下地処理	素材表面の油分・汚れ・ほこりなどを除去し乾燥した清潔な面とする。 pH10以下、含水率10%以下			
調合法	—			
熟成時間	—			
可使時間	—			
塗装方法	刷毛、ローラー(中毛)			
希釈剤	水道水			
塗装法	塗装方法	刷毛、ローラー(中毛)		
	希釈率	5~8%		
	標準使用量	0.80kg/m ² /回		
	標準膜厚	—		
塗装間隔	ウエット管理膜厚	—		
	温度	5℃	20℃	30℃
	最小	—	24時間	—
	最大	—	—	—

注)標準使用量は実測値に基づき算出しています。
また被塗物の形状などにより標準使用量は変動いたします。

■関連法規

危険物表示	—
有機溶剤区分	—
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	—

■施工上の注意

- 1.下地がコンクリート、モルタルの場合は素地の乾燥は十分に行い、pH10以下、含水率10%以下で施工して下さい。
- 2.外部の下地で巣穴、段差などがある場合は、セメント系下地調整塗材などで処理して下さい。
- 3.シーリング材の上に施工する場合は、シーリング材の種類などにより、汚染や密着不良を起す場合があります。

- 4.塗料は直射日光下および0℃以下での保管は避けて下さい。
- 5.塗装場所の気温が5℃以下、湿度が85%以上で結露のおそれがある場所、又換気の悪い場所では塗装しないで下さい。
- 6.降雨・降雪のおそれがある場合および強風時は塗装しないで下さい。
- 7.ALCパネルや軽量モルタルなどに施工する場合は、蓄熱や水の影響、下地の状態、塗装時の環境条件などにより、塗膜の膨れやはがれが生じることがあります。

■使用上の注意

取扱いには、下記の注意事項を守って下さい。※詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

●取扱い上の注意

- 1.取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
- 2.よくフタをし、一定の場所に貯蔵して下さい。
- 3.子供の手の届かないところに保管して下さい。
- 4.捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
- 5.容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。

●緊急時の処置

- 1.目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 2.誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 3.容器からこぼれた時には、砂などを散布したのち処理して下さい。

※本チラシは、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

※本製品の内容は予告なく変更することがあります。

※本チラシに記載の内容について、無断転載・複製を禁じます。

DNT 大日本塗料株式会社

- 大阪営業所 ☎06-6266-3116 ☎542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11(SRビル長堀)
- 東京営業所 ☎03-5710-4501 ☎144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23(TOKYU REIT蒲田ビル)
- 札幌営業所 ☎011-822-1661 ☎003-0012 札幌市白石区中央二条1-5-1
- 仙台営業所 ☎022-288-8866 ☎984-0011 仙台市若林区六丁の目町8-1(齋喜センタービル)
- 名古屋営業所 ☎052-332-1701 ☎460-0022 名古屋市中区金山1-12-14(金山総合ビル)
- 広島営業所 ☎082-286-2811 ☎732-0802 広島市南区大州3-4-1
- 福岡営業所 ☎092-938-8222 ☎811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-10-5

塗料相談室 フリーコール 0120-98-1716 いーないろ <https://www.dnt.co.jp/>

取扱店