

環境対応形

安全

安心

水性

保護

美装

F☆☆☆☆ 常温乾燥形水性ポリウレタン樹脂系塗料

ウレタイトアクア

(艶有り・半艶・艶消し)

室内空気汚染物質(ホルムアルデヒドなど)となる原料を一切使用していない、人と環境にやさしい水性塗料です。事務所・住宅などの木部やフローリング材を保護し、美しい仕上がり感が得られます。

大日本塗料株式会社



ウレタイトアクア

特長

- ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエンやキシレンなどを一切使用していない、人と環境にやさしい塗料です。
- 水性塗料のため、引火・爆発などの火災の危険がありません。
- ワックス掛けと比較して滑りにくく、木床・フローリング材を長期間保護します。
- フローリング材など木部との密着性が良好です。

容量

4kg

用途

- フローリング材など木部の保護とつや出しに。
- フローリング材など木部の補修用に。
- その他、室内木質部の保護とつや出しに。

塗料性状

項目	内容			
容姿	1液性			
容量	4kg			
色相	淡黄色半透明			
光沢	艶有り、半艶、艶消し			
密度 (23℃)	塗料	1.04±0.04(艶有り)		
	揮発分	1.00		
加熱残分	26~36%(艶有り)			
乾燥時間	温度	5℃	5℃	5℃
	指触	—	—	—
	半硬化	—	—	—
標準膜厚	25μm/回			
引火点	SDS参照			
発火点	SDS参照			
爆発限界(下限~上限)	SDS参照			

※上記、塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。

関連法規

項目	内容
危険物表示	—
有機溶剤区分	—
有害物質表示	SDS参照

塗装基準

項目	内容			
下地調整	十分にワックスをはく離する。 サンパペーパー(#240~#320)で均一に研磨後、除塵する。			
調合法	—			
熟成時間	—			
可使時間	—			
塗装方法	コテ刷毛、刷毛			
希釈剤	水道水			
塗装法	塗装方法	コテ刷毛、刷毛		
	希釈率	0~20%(艶消し、15%以内)		
	標準使用量	0.06~0.08kg/m ² /回		
	標準膜厚	15μm		
塗装間隔	ウエット管理膜厚	—		
	温度	5℃	20℃	30℃
	最小	24時間	6時間	6時間
	最大	3日間	3日間	2日間

注)標準使用量は実測値に基づき算出しています。
また被塗物の形状などにより標準仕様量は変動いたします。

施工上の注意

- ①十分攪拌し均一な塗料状態にしてから塗装して下さい。
- ②塗料の入っている容器には蓋をして下さい。
塗料の容器に蓋をせずにそのまま開放しておく、塗料表面が乾燥して膜を張ります。この膜が次回使用する際に、フツなどの塗膜表面の欠陥を引き起こします。
- ③従来の溶剤形の塗料と混じりません。
水性塗料に溶剤形塗料が少しでも入ると、ゲル化や凝集物が発生し、水性塗料が使用不可能になります。
- ④冬期及び高湿時には、乾燥が遅くなります。
低温(5℃以下)または高湿度(85%RH以上)の時には塗装しないで下さい。
- ⑤塗料性状が変化するおそれがあります。
35℃を越える高温の場所、0℃以下になる場所での貯蔵・保管は避けて下さい。
- ⑥木材の変色に注意して下さい。
木材の種類(ナラ、ブナ)や吸水率の差により変色することがありますので、むくの木材に塗装する場合は、テスト塗装をして下さい。変色した場合は、「ウレタイト水性 下塗」をご使用下さい。また塗膜は少しあめ色になりますので白木には塗装を避けて下さい。
- ⑦木質部の屋内専用塗料です。
屋外用には使用できません。塗膜はく離する場合があります。
- ⑧水分による伸縮の激しい針葉樹材などへの使用は避けて下さい。
- ⑨油、ワックスなどが付着している場合は、ハジキや付着不良の原因となりますので完全に除去して下さい。

使用上の注意

- 取扱いには、下記の注意事項を守って下さい。
※詳細な内容が必要な場合には、安全データシート(SDS)をご参照下さい。
- 取扱い上の注意
 - 1.取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
 - 2.よくフタをし、一定の場所に貯蔵して下さい。
 - 3.子供の手の届かないところに保管して下さい。
 - 4.捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
 - 5.容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取手が外れ、落下事故の危険があります。
 - 緊急時の処置
 - 1.目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
 - 2.誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
 - 3.容器からこぼれた時には、砂等を散布したのち処理して下さい。

①

DNT 大日本塗料株式会社

- 大阪営業所 ☎06-6266-3116 ☎542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11(SRビル長堀)
- 東京営業所 ☎03-5710-4501 ☎144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23(TOKYU REIT 蒲田ビル)
- 札幌営業所 ☎011-822-1661 ☎003-0012 札幌市白石区中央二条1-5-1
- 仙台営業所 ☎022-288-8866 ☎984-0011 仙台市若林区六丁の目西町8-1(齋喜センタービル)
- 名古屋営業所 ☎052-332-1701 ☎460-0022 名古屋市中区金山1-12-14(金山総合ビル)
- 広島営業所 ☎082-286-2811 ☎732-0802 広島市南区大州3-4-1
- 福岡営業所 ☎092-938-8222 ☎811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-10-5

塗料相談室 フリーコール 0120-98-1716 <https://www.dnt.co.jp/>

※本チラシは、製品を訂正にご使用頂くための代表値を記載したものです。
※本チラシに記載以外の条件で使用される場合は、弊社にお問い合わせ下さい。※本製品の内容は、予告なく変更することがあります。
※本チラシに記載の内容について、無断転載・複製を禁じます。