


F☆☆☆☆ 水性ポリウレタン樹脂塗料(一液性)

ウレタイト水性スーパー



大日本塗料株式会社

DNT 大日本塗料株式会社

●東日本販売部

東京営業所 ☎03-5710-4501 ☎144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23(TOKYU REIT 蒲田ビル)
札幌営業所 ☎011-822-1661 ☎003-0012 札幌市白石区中央二条1-5-1
仙台営業所 ☎022-288-8866 ☎984-0011 仙台市若林区六丁の目西町8-1(斎喜センタービル)
北関東営業所 ☎0480-26-5111 ☎346-0003 埼玉県久喜市久喜中央1-5-18(辻屋ビル)
新潟営業所 ☎025-244-7890 ☎950-0912 新潟市中央区南世口1-1-54(旧生南世口ビル)
千葉営業所 ☎043-225-1721 ☎260-0015 千葉市中央区富士見2-7-5(富士見ハイツビル)
神奈川営業所 ☎042-786-1831 ☎252-0233 神奈川県横浜市中央区磯山台1-7-7(トラス・テック相模原ビル)
静岡営業所 ☎054-254-5341 ☎420-0857 静岡市葵区御幸町8(静岡三菱ビル)

●西日本販売部

大阪営業所 ☎06-6266-3116 ☎542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11(SRビル長堀)
名古屋営業所 ☎052-332-1701 ☎460-0022 名古屋市中区金山1-12-14(金山総合ビル)
富山営業所 ☎076-444-5260 ☎930-0005 富山市新桜町6-15(Toyama Sakuraビル)
京滋営業所 ☎075-595-7761 ☎607-8085 京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1(京都山科ビル)
姫路出張所 ☎079-226-5727 ☎670-0965 兵庫県姫路市東延末一丁目1番地(姫路NKビル)
岡山営業所 ☎086-214-1852 ☎700-0034 岡山市北区高柳東町10-30
広島営業所 ☎082-286-2811 ☎732-0802 広島市南区大州3-4-1
高松営業所 ☎087-869-2585 ☎761-8075 高松市多肥下町1511-1(サンフラワー通り東ビルI)
福岡営業所 ☎092-938-8222 ☎811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-10-5

塗料相談室 フリーコール 0120-98-1716 <https://www.dnt.co.jp/>

ウレタイト水性スーパー

人にやさしい
水性

使いやすい
一液性

ウレタイト水性スーパーは、水性のポリウレタン樹脂をベースとした、使いやすい一液性の木床用塗料です。
シックハウス・シックスクールで問題になっているホルムアルデヒドなどの化学物質を一切使用していない、人にやさしい塗料です。
さらに水性でありながら、溶剤レベルの性能を持ち、長期間木材を護ります。

特長

- 「学校環境衛生の基準」にあげられたホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、スチレン、エチルベンゼンなどの化学物質は、一切使用していません。
- 水性塗料のため、臭気がほとんどなく衛生的です。また火災の心配もありません。
- 耐衝撃性・耐摩耗性及び耐水性などに優れ、長期にわたり木材を保護します。
- ムートンアブリケーター・コテ刷毛の塗装も可能です。

用途

体育館・教室・エアロビクススタジオ・バレエスタジオなどの木床面、店舗・食品配送所・一般住宅の木床面

容量

16kg

塗膜性能

項目	成績	試験方法
乾燥時間(23℃)	40分以内	指触乾燥
	2時間以内	半硬化乾燥
耐摩耗性	25mg	テーパー式摩耗試験機 摩耗減量(mg) CS-17 1kg 1000回転
耐衝撃性	異常なし	デュポン式 1/2"φ×300g×30
耐水性	異常なし	水道水 20℃ 24時間
耐アルカリ性	異常なし	5%炭酸ナトリウム水 20℃ 6時間
耐アルコール性	異常なし	60%エタノール液 20℃ スポットテスト
耐揮発油性	異常なし	石油ベンジン 20℃ スポットテスト

標準塗装仕様

工程	作業内容	塗装粘度 (岩田カップ)	塗装間隔 (20℃)	希釈率(%) (重量比)	標準塗布量 (g/m ² /回)	
1	素地調整	ドラムサンダー(研磨材#24~#100)で均一に研磨する。				
2	研磨及び除塵	ポリッシャー(研磨材#100~#180)で均一に研磨後、研磨粉を掃除機及びモップなどで入念に除去する。				
3	下塗り※1	ウレタイト水性スーパーを水道水で希釈し塗装する。	18~25秒	6時間以上	夏期 0~5 冬期 5~10	80~100
4	研磨及び除塵	ポリッシャー(研磨材#100~#120)で均一に研磨後、研磨粉を掃除機及びモップで入念に除去する。				
5	中塗り	ウレタイト水性スーパーを水道水で希釈し塗装する。	18~25秒	6時間以上	夏期 0~5 冬期 5~10	80~100
6	研磨及び除塵	ポリッシャー(研磨材#120~#150)で均一に研磨後、研磨粉を掃除機及びモップで入念に除去する。				
7	中塗り	ウレタイト水性スーパーを水道水で希釈し塗装する。	18~25秒	6時間以上	夏期 0~5 冬期 5~10	80~100
8	研磨及び除塵	ポリッシャー(研磨材#120~#150)で均一に研磨後、研磨粉を掃除機及びモップで入念に除去する。				
9	ライン塗装	ウレタイトライン用 NLにてライン引きを行う	—	12時間以上	0~5	—
10	上塗り	ウレタイト水性スーパーを水道水で希釈し塗装する。	18~25秒	5日間以上 乾燥	夏期 0~5 冬期 5~10	80~100

※1 ナラ・ブナ材を塗装した場合、黒変することがあります。その場合「ウレタイト水性 下塗」を下塗りとして使用して下さい。
【施工上の注意】 (1)塗り重ね前の養生期間は通常1日ですが、寒冷地では2日以上養生しないとポリッシャー研磨できない場合があります。
(2)気温が低い場合は水が蒸発しませんので、5℃以下での塗装は避けて下さい。
(3)屋外での貯蔵は避けて下さい。0℃以下の保管は塗料が凍結する可能性があります。
(4)溶剤形塗料を塗装した羊毛モップや刷毛を使用しないで下さい。
(5)水分による伸縮の激しい針葉樹材などへの使用は避けて下さい。

メンテナンス用塗装仕様

工程	作業内容	塗装粘度 (岩田カップ)	塗装間隔 (20℃)	希釈率(%) (重量比)	標準塗布量 (g/m ² /回)	
1	研磨及び除塵	旧塗膜をポリッシャー(研磨材#100~#180)で均一に研磨後、研磨粉を掃除機及びモップなどで入念に除去する。				
2	塗装	ウレタイト水性スーパーを水道水で希釈し塗装する。	18~25秒	5日間以上 乾燥	夏期 0~5 冬期 5~10	90~100

【施工上の注意】 (1)旧塗膜にワックスなどが塗られている床面は、研磨・シンナー拭きなどの処理では付着性不良の原因となります。ワックスが塗られている床面は、塗装を避けて下さい。
(2)UV硬化塗装、ウレタイト水性2液の上には付着しない場合がありますので、予め確認してから使用して下さい。

使用上の注意

取扱いには、下記の注意事項を守って下さい。※詳細な内容が必要な場合には、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

●取扱い上の注意

- 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
- よくフタをし、一定の場所に貯蔵して下さい。
- 子供の手の届かないところに保管して下さい。
- 捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
- 容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。

●緊急時の処置

- 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 容器からこぼれた時には、砂等を散布したのち処理して下さい。