

無黄変水性ポリウレタン樹脂系コーティング剤

F☆☆☆☆

ウレタイト水性2液 オーバーコート

競技用フローリングの新しい **メンテナンスシステム**

体育館

武道場

ダンスフロア など

1年～2年ごとに
オーバーコートを
塗装することにより

オーバーコートは
ワックスとは異なります!!

木床を保護し、光沢のある
美しい仕上がり外観で、
スポーツに適した競技床
が得られます。

〔スポーツ競技に適したすべり抵抗値(C.S.R)
0.5～0.8で設計されています。〕



ワックスでは……

すべりの原因や油分が汚れを取り込み、
美観や衛生状態に影響します。
また、改修工事の際に塗料の上塗りがで
きないため、余分なコストがかかります!



容量

15kgセット(主剤14kg、硬化剤1kg)

用途

競技用フローリング(体育館・武道場など)の
メンテナンス用コーティング剤

安全性

F☆☆☆☆、無鉛、低臭気、厚生労働省より
指針値が出された揮発性有機化合物13物質
を原料として使用しておりません。

塗装仕様例

工程	作業内容	備考
素地洗浄など	<既設ウレタン塗料塗装床> 既設のウレタン塗料床の場合、素地調整を行って下さい。 <ワックス使用既設> ワックスはく離剤を使用して、ワックスをはく離して下さい。その後、素地調整を行って下さい。 注)ワックスやはく離剤が残っていると密着しない場合があります。	
素地調整	素地調整は旧塗膜の床面を除塵し、平滑にして下さい。 研磨材#180～#240を使用し、ポリッシャーにて仕上げ研磨を行って下さい。 さらに、電気掃除機で除塵し、ゴミ・ホコリなどを十分に取り除いて下さい。	
塗装	「ウレタイト水性2液 オーバーコート」(100部)を攪拌機で攪拌しながら、硬化剤(7部)を徐々に 添加し均一に混合します。 例：主剤/硬化剤=14kg/1kg(約100：7)で使用します。 二液混合後、専用アプリケーションで塗布します。	20～40 [g/m ²]
乾燥	ホコリの流入がないように気をつけて、換気しながら乾燥して下さい。 塗装後は3日以上養生期間を取って下さい。 適切な養生期間は気温・湿度により大きく影響されますので、ヒールマークが異常に付きやすい場合は、さらに養生期間を取って下さい。 また、激しい運動はさらに10日間程度、ラインテープは1ヶ月程度使用を避けて下さい。	

※本チラン値は、製品を適正にご使用頂くための条件の代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

施工上の注意

- ワックスを使用していた床への塗装は、十分にワックスはく離して下さい。
ワックスが残っていると密着不良の原因になります。
- 気温が5℃以下、相対湿度が85%を超えるような環境下では水の蒸発が著しく遅れ、十分な塗膜性能を得られない場合がありますので、塗装環境を調整できない場合には塗装を避けて下さい。
- 塗装後に塗面に触れても跡が残らない程度まで乾燥した後、送風や十分な換気を進めて下さい。
特に風通しの悪い場所は、乾燥が遅れる場合があります。塗装の翌日には完全に乾燥させて下さい。
- 樹脂ワックス・溶剤系塗料を塗装した羊毛モップや刷毛を使用しないで下さい。
- 主剤・硬化剤を配合後、ポットライフ(3時間)を過ぎた塗料は使用しないで下さい。
※高温時(液温が高い場合)は、ポットライフが短くなるのでご注意ください。

※可使用時間の目安

二液混合時の液温	10～20℃	20℃	30℃
二液混合からの時間	3時間	3時間	1時間

※液温が30℃以上での使用は避けて下さい。

- 攪拌はハンドミキサーなどによる機械攪拌を行って下さい。
- 屋外での貯蔵はさけて下さい。(0℃以下の保管は、塗料が凍結する可能性があります)
- 塗料及び洗浄した水道水は、産業廃棄物として処理して下さい。

使用上の注意

取扱いには、下記の注意事項を守って下さい。
※詳細な内容が必要な場合には、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

●取扱い上の注意

- 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行って下さい。
- よくフタをし、一定の場所に貯蔵して下さい。
- 子供の手の届かないところに保管して下さい。
- 捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
- 容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。

●緊急時の処置

- 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 容器からこぼれた時には、砂等を散布したのち処理して下さい。

※本チランに記載以外の条件で使用される場合は、弊社にお問い合わせ下さい。
※本製品の内容は、予告なく変更することがあります。
※本チランに記載の内容について、無断転載・複製を禁じます。

DNT 大日本塗料株式会社

- 大阪営業所 ☎06-6266-3116 ☎542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11(SRビル長堀)
- 東京営業所 ☎03-5710-4501 ☎144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23(TOKYU REIT 蒲田ビル)
- 札幌営業所 ☎011-822-1661 ☎003-0012 札幌市白石区中央二条1-5-1
- 仙台営業所 ☎022-288-8866 ☎984-0011 仙台市若林区六丁の目西町8-1(斎喜センタービル)
- 名古屋営業所 ☎052-332-1701 ☎460-0022 名古屋市中区金山1-12-14(金山総合ビル)
- 広島営業所 ☎082-286-2811 ☎732-0802 広島市南区大州3-4-1
- 福岡営業所 ☎092-938-8222 ☎811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-10-5

塗料相談室 フリーコール 0120-98-1716 <https://www.dnt.co.jp/>