

環境対応形

F☆☆☆☆ 一液形ポリウレタン樹脂塗料

ウレテイトライン用NL

各種競技コートライン用塗料

- 刷毛さばきが滑らかで、塗装作業性に優れています。
- 着色力・隠ぺい性に優れているため、鮮やかなラインに仕上がります。
- 鉛・クロム化合物などの有害物質を含まない、人と環境に優しい塗料です。

容量
4 kg

カラーサンプル 8色



注)この色見本は印刷のため、実物とは色相とつやが異なります。

大日本塗料株式会社

F☆☆☆☆ 一液形ポリウレタン樹脂塗料 ウレタイトライン用NL

塗装基準

項目	ウレタイトライン用NL
乾燥時間 (20℃)	指触: 2時間以内 半硬化: 4時間以内
塗装間隔 (20℃)	最小: 12時間以上 最大: 3日以内
標準使用量 (g/m ² /回)	100 ~140
標準膜厚 (μm/回)	40
塗装方法	刷毛
希釈剤	ウレタイト用塗料用シンナー
希釈量 (%) (重量比)	0~5

標準塗装仕様

工程	商品名	作業内容	標準使用量 (g/m ² /回)	乾燥時間 (20℃)
素地調整	—	ドラムサンダー (#24~100) およびポリッシャーで均一に研磨後、除塵する。	—	—
下塗り	ウレタイトフロアG各種	各種塗装用具でウレタイトフロアG各種、又はウレタイト水性各種を塗装する。	80 ~90	16 時間以上
	又は ウレタイト水性各種		80 ~100	6 時間以上
研磨	—	ポリッシャーで均一に研磨後、除塵する。	—	—
中塗り	ウレタイトフロアG各種	各種塗装用具でウレタイトフロアG各種、又はウレタイト水性各種を塗装する。	80 ~90	16 時間以上
	又は ウレタイト水性各種		80 ~100	6 時間以上
研磨	—	ポリッシャーで均一に研磨後、除塵する。	—	—
ライン塗装	ウレタイトライン用NL	刷毛で各種競技用コートをライン塗装する。 ウレタイト用塗料用シンナー: 0~5%希釈	100 ~140	12 時間以上 3日以内
上塗り	ウレタイトフロアG各種	各種塗装用具でウレタイトフロアG各種、又はウレタイト水性各種を塗装する。	80 ~90	3 日以上
	又は ウレタイト水性各種		80 ~100	3 日以上

施工上の注意

- 「ウレタイトライン用NL」は、ウレタイトフロアG各種およびウレタイト水性各種専用のライン用塗料です。
- 室温5℃以下の場合、内部溶剤が揮発しにくいため、乾燥遅れが生じる場合がありますので、室内の加温や塗料溜りに注意し、乾燥を十分に確認して下さい。

使用上の注意

引火性の液体で、危険有害性情報のある物質を含有していますので、取扱いには下記の注意事項を守って下さい。
※詳細な内容が必要な時には、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

●取扱い上の注意

- 火気のない局所排気装置を設けたところで使用して下さい。
- 塗装中、乾燥中は換気をよくし、蒸気を吸込まないようにして下さい。
- 取扱い中は、皮ふにふれないようにし、必要に応じて下記の保護具を着用して下さい。有機ガス用防毒マスク又は送気マスク、頭巾、保護メガネ、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋等。
- 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行なって下さい。
- 塗料の付いたウエスや塗料カス、スプレーダストは廃棄するまで水につけておいて下さい。
- よくフタをし、40℃以下の一定の場所に貯蔵して下さい。
- 子供の手の届かないところに保管して下さい。
- 捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
- 本来の用途以外に使用しないで下さい。
- 容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。

●緊急時の処置

- 火災時には炭酸ガス消火器、泡消火器又は粉末消火器を用いて下さい。
- 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 皮ふに付着した時には、多量の石けん水で洗い落とし、痛みや皮ふに変化等がある場合には、医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガス等を吸込んで気分が悪くなった時には、安静にし、医師の診察を受けて下さい。
- 容器からこぼれた時には、布で拭きとり、その布を水の入った容器に保管して下さい。

⑥⑦

DNT 大日本塗料株式会社

- 大阪営業所 ☎06-6266-3116 ☎542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11 (SRビル長堀)
- 東京営業所 ☎03-5710-4501 ☎144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23 (TOKYU REIT 蒲田ビル)
- 札幌営業所 ☎011-822-1661 ☎003-0012 札幌市白石区中央二条1-5-1
- 仙台営業所 ☎022-288-8866 ☎984-0011 仙台市若林区六丁の目西町8-1 (斎喜センタービル)
- 名古屋営業所 ☎052-332-1701 ☎460-0022 名古屋市中区金山1-12-14 (金山総合ビル)
- 広島営業所 ☎082-286-2811 ☎732-0802 広島市南区大州3-4-1
- 福岡営業所 ☎092-938-8222 ☎811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-10-5

塗料相談室 フリーダイヤル 0120-98-1716

※本チラシに記載以外の条件で使用される場合は、弊社にお問い合わせ下さい。
※本製品の内容は、予告なく変更することがあります。
※本チラシに記載の内容について、無断転載・複製を禁じます。