

一液形

超速乾

防錆性

F☆☆☆☆

一液形変性エポキシ樹脂系建築用さび止め塗料

ワンツーフ


1Day 2 Coat
が容易にできる
一液形
変性エポキシ樹脂塗料

2時間
で
上塗り可能

色相



赤さび色



グレー



ホワイト

用途

建築物の鉄部
(建屋鉄骨・架台・看板・手すり・鉄扉・シャッター・軽量鉄骨など)

※上記以外の用途に使用される場合は、弊社にお問い合わせ下さい。

容量

16kg
(石油缶)

注)この色見本は印刷物のため、実物とは異なる場合があります。

大日本塗料株式会社

ワンツーエポ

特長

1. 乾燥性に優れています。
2. 付着性に優れている変性エポキシ樹脂と特殊防錆顔料により、長期間防錆性に優れています。
3. 付着性に優れている変性エポキシ樹脂により、各種日塗膜への塗装が可能です。
4. 弱溶剤形塗料、水性塗料など、幅広い上塗り適合性を有しています。

5. 一液タイプで作業性に優れ、塗面は平滑で吸込みが少なく上塗りの仕上がり感も優れています。
6. 合調(OP)原色での現場調色が可能です。(3%以内で調色して下さい。)
7. 一般のエポキシ樹脂系塗料と異なり、インターバルが6ヶ月間あります。

上塗り可能塗料

区分	商品名
弱溶剤	DNTウレタンスマイルクリーン DNTシリコンスマイルクリーン Vトップ液スマイルUNI・ビルデック タイコーペイントDX MAX タイコーペイントフォスター・タイコーマリン ハイメル・ハイメルフォスター EXTRASマイルフツン・EXTRASマイルシリコン など
水性	DNTビュアクリル・DNTビュウレタン DNTビュウシリコン EXTRAアクアフツン・EXTRAアクアシリコン など

塗膜性能

項目	規格	性能
容器の中での状態	かき混ぜた時、堅いかたまりがなく一様になること	合格
塗装作業性	刷毛さばきに支障のないこと	合格
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であること	合格
上塗り適合性	上塗りに支障のないこと	合格
付着安定性	はがれを認めないこと	合格
耐塩水性	塩化ナトリウム水溶液(3W/V%)に96時間浸しても異常がないこと	合格
防錆性	複合サイクル 36サイクルの試験に耐えること	合格

標準塗装仕様 【建築物の鉄部】

工程	商品名	色相	塗装回数(回)	塗装方法	希釈剤	希釈率(%) (重量比)	標準使用量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20℃)
1	素地調整							
2	下塗り	赤さび色 グレー ホワイト	1	刷毛・ローラー エアレス*1	塗料用 シンナーA	5~10 5~15	0.13 0.17**2	2時間以上 6ヶ月以内
3	上塗り	各種上塗り						

注1) 標準使用量は被塗物の形状や塗装方法、環境によって増減することがあります。
注2) 上塗り時にチョーキングが生じている場合は、マジックなどで表面を洗浄して下さい。
注3) エアレス条件、二次圧:10MPa以上(100kg/cm²以上)、チップ:No.163 515~619
※1 エアスプレーの場合はエアレス希釈率より5~10%増やして下さい。
※2 膜厚30μmの標準使用量です。ワンツーエポはエアレス塗装1回で膜厚60μmをつける事ができます。膜厚60μmの場合の標準使用量は0.35kg/m²/回です。

● 施工上の注意

1. 塗料は使用前に十分攪拌し、均一な状態にしてから塗装して下さい。
2. 屋外での貯蔵は避けて下さい。
3. 塗装場所での気温が5℃以下、湿度85%以上で結露のおそれのある場所又は、換気の悪い場所での塗装は避けて下さい。
4. 降雨や降雪・結露のおそれのある場合は、塗装を避けて下さい。
5. 塗装後、乾燥不十分な状態での降雨・結露・高湿度などによる影響は、白化やシミとして残る場合があります。
6. 飛散防止のための養生は十分に行ってください。
7. 希釈は指定された希釈剤をご使用下さい。又、希釈し過ぎないようにご注意ください。希釈し過ぎた場合、タレや隠れ不良・仕上がりが不良などの原因になります。
8. 合調(OP)原色又は、マイティーカラー溶剤で調色する場合は、使用量の3%以内で調色して下さい。
9. 冬場はエナメルシンナー#220を使用すると希釈しやすくなります。
10. 塗装用具の洗浄には、ラッカーシンナーを使用して下さい。
11. ワンツーエポへの上塗りには、強溶剤形塗料は使用できません。

● 使用上の注意

- 引火性の液体で、危険有害性情報のある物質を含有していますので、取扱いには下記の注意事項を守って下さい。
- ※詳細な内容が必要な時には、安全データシート(SDS)をご参照下さい。
- 取扱い上の注意
 1. 火気の無い局所排気装置を設けたところで使用して下さい。
 2. 塗装中、乾燥中は換気をよくし、蒸気を吸込まないようにして下さい。
 3. 取扱い中は、皮ふにふれないようにし、必要に応じて下記の保護具を着用して下さい。
有機ガス用防毒マスク又は送気マスク、頭巾、保護メガネ、長袖の作業衣、入り巻きタオル、保護手袋等。
 4. 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
 5. 塗料の付いたウエスや塗料カス、スプレーダストは廃棄するまで水につけておいて下さい。
 6. よくフタをし、40℃以下の一定の場所に貯蔵して下さい。
 7. 子供の手の届かないところに保管して下さい。
 8. 捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
 9. 本来の用途以外に使用しないで下さい。
 10. 容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。
 - 緊急時の処置
 1. 火災時には炭酸ガス消火器、泡消火器又は粉末消火器を用いて下さい。
 2. 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
 3. 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
 4. 皮ふに付着した時には、多量の水で洗い落とす、痛みや皮ふに変化等がある場合には、医師の診察を受けて下さい。
 5. 蒸気、ガス等を吸込んで気分が悪くなった時には、安静にし、医師の診察を受けて下さい。
 6. 容器からこぼれた時には、布で拭きとり、その布を水の入った容器に保管して下さい。 ⑥⑦

※本チラシは、製品を適正にご使用頂くための条件の代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。※本製品の内容は予告なく変更することがあります。

DNT 大日本塗料株式会社

- 大阪営業所 ☎06-6266-3116 ☎542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11(SRビル長堀)
 - 東京営業所 ☎03-5710-4501 ☎144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23(TOKYU REIT 蒲田ビル)
 - 札幌営業所 ☎011-822-1661 ☎003-0012 札幌市白石区中央二条1-5-1
 - 仙台営業所 ☎022-288-8866 ☎984-0011 仙台市若林区六丁の目西町8-1(齋喜センタービル)
 - 名古屋営業所 ☎052-332-1701 ☎460-0022 名古屋市中区金山1-12-14(金山総合ビル)
 - 広島営業所 ☎082-286-2811 ☎732-0802 広島市南区大州3-4-1
 - 福岡営業所 ☎092-938-8222 ☎811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-10-5
- 塗料相談室 フリーコール 0120-98-1716 <https://www.dnt.co.jp/>

※本チラシに記載の内容について、無断転載・複製を禁じます。