

一液変性エポキシ樹脂水性さび止めペイント

アロナEPO

F☆☆☆☆

JASS 18 M-111適合品

水性

環境対応 安全

一液タイプ

作業性

性能

防錆力 速乾力

環境対応

防錆力

速乾力

大日本塗料株式会社

一液変性エポキシ樹脂水性さび止めペイント アロナEPO

特長

- 1 環境にやさしい
無公害防錆顔料の使用と水で希釈できるため安全です。
- 2 JASS 18 M-111 適合品
変性エポキシ樹脂を使用しているため、素地との付着性に優れています。
- 3 電気亜鉛めっき鋼板にも塗装可能
特殊配合により電気亜鉛めっき鋼板への塗装を可能にしました。
- 4 優れた速乾力
乾燥が早いので塗装間隔2時間(20℃)と短く、次工程に早く取りかかれます。

容量 16kg

色相 ホワイト、赤さび色、ライトグレー、淡彩色

上塗り可能塗料

- 水性塗料
 - アクアマリンタックレス凍
 - ノボクリーンバイオ
 - 水性ビルデック
 - 水性ビルデックII
 - DNTビューアクリル
 - ノボクリーンビュー
 - DNTビューウレタン など

用途

- 建築物の鉄部(内部)
 - 鋼製建具・扉などの電気亜鉛めっき鋼板(内部)
- ※上記以外の用途に使用される場合、弊社にお問い合わせ下さい。

塗料性状

項目	内容
容姿	一液性
容量	16kg
色相	ホワイト、赤さび色、ライトグレー、淡彩色
密度 (23℃)	塗料 1.28±0.05 (ホワイト) 揮発分 1.00
加熱残分	51～59% (ホワイト)
標準膜厚	35μm/回
乾燥時間	温度 5℃ 20℃ 30℃ 指触 30分 20分 10分 半硬化 1時間 30分 20分
引火点	SDS参照
発火点	SDS参照
爆発限界(下限～上限)	SDS参照

注) 上記、塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。

関連法規

危険物表示	—
有機溶剤区分	—
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	—

標準塗装仕様 【内部】 建築物の鉄部、鋼製建具・扉などの電気亜鉛めっき鋼板 新設および塗り替え

工程	商品名	塗り回数 (回)	色相	塗装方法	希釈率 (%) (重量比)	標準使用量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20℃)
1 新設 素地ごしらえ	サンドペーパーや電動工具などを用いて、目粗しおよび汚れや付着物を除去し、油性分はシンナーを用いて除去する。						
1 塗り替え 下地調整	サンドペーパーや電動工具などを用いて、目粗しおよび汚れや付着物を除去し、油性分はシンナーを用いて除去する。劣化塗膜・脆弱な塗膜は除去する。						
2 下塗り	アロナEPO	1～2 ^{※1}	ホワイト、赤さび色、ライトグレー、淡彩色	刷毛・ローラー エアレス	水道水 0～10	0.13 0.16	2時間 ～1ヶ月
3 上塗り	アクアマリンタックレス凍 水性ビルデック など						

※1 さびの発生が著しい場合は、下地調整後、下塗りを2回塗装して下さい。

施工上の注意

- ① 十分攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装して下さい。
- ② 希釈は、必ず水道水を使用して下さい。
- ③ 結露などで塗装面が湿っている場合は、塗装しないで下さい。
- ④ 乾燥過程で降雨や結露などの水分の影響を受けると白化することがありますので、この場合は軽く表面を研磨するなどの処理をして下さい。
- ⑤ 塗装環境が気温5℃以下、湿度85%以上の場合は、塗装しないで下さい。
- ⑥ 保存上引火の心配は有りませんが、極端な高温 (50℃以上) や低温 (0℃以下) での保管は避けて下さい。
- ⑦ 塗装面の油・湿気・じんあい・水分・その他の有害な付着物は、完全に除去して下さい。

※本チラシに記載以外の条件で使用される場合は、弊社にお問い合わせ下さい。

※本製品の内容は予告なく変更することがあります。

※本チラシ値は、製品を適正にご使用いただくための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

※本チラシに記載の内容について、無断転載・複製を禁じます。

使用上の注意

取扱いには下記の注意事項を守って下さい。※詳細な内容は、安全データシート (SDS) をご参照下さい。

●取扱い上の注意

1. 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行って下さい。
2. よくフタをし、一定の場所に貯蔵して下さい。
3. 子供の手の届かないところに保管して下さい。
4. 捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
5. 容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。

●緊急時の処置

1. 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
2. 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
3. 容器からこぼれた時には、砂等を散布したのち処理して下さい。

①

DNT 大日本塗料株式会社

- 大阪営業所 ☎06-6266-3116 ☎542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11 (SRビル長堀)
- 東京営業所 ☎03-5710-4501 ☎144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23 (TOKYU REIT 蒲田ビル)
- 札幌営業所 ☎011-822-1661 ☎003-0012 札幌市白石区中央二条1-5-1
- 仙台営業所 ☎022-288-8866 ☎984-0011 仙台市若林区六丁の目西町8-1 (斎喜センタービル)
- 名古屋営業所 ☎052-332-1701 ☎460-0022 名古屋市中区金山1-12-14 (金山総合ビル)
- 広島営業所 ☎082-286-2811 ☎732-0802 広島市南区大州3-4-1
- 福岡営業所 ☎092-938-8222 ☎811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-10-5

塗料相談室 フリーコール 0120-98-1716 ^{いーないう} https://www.dnt.co.jp/

E-8373.25.06 ② (M) P
(04.04)