

JIS K 5670(アクリル樹脂非水分散形塗料)

ビルデックグリーン

F☆☆☆☆

微臭形防かび・強膜塗料

ニオイに配慮した「緑のビルデック」

- 塗っているときのニオイが気になりません。
- 塗ったあとのニオイが残りません。
- 環境にやさしく、頼れる強い塗膜。

NAD塗料技術に定評のあるDNTから、溶剤臭の低減化を最大限まで追求したのが『ビルデックグリーン』です。ビルデックグリーンは、においが少なく優れた耐水性・作業性、防かび性を持ち、たばこのシミ・ヤニを抑える効果が強い内外用つや消し塗料です。事務所・病院・レストラン・ホテル・店舗など、臭気を避けたい場所への塗装に最適です。

厚生労働省選定13物質は配合していません。

鉛・クロムフリー
非トルエン・キシレン



大日本塗料株式会社

『緑のビルデック』と呼んで下さい。

ビルデックグリーン

F☆☆☆☆
JIS K 5670

微臭形防かび・強膜塗料

● 特長

① 人と環境にやさしい

厚生労働省選定13品目に該当しない無害の塗料です。

② かすかなニオイ

塗料に含まれる溶剤のニオイを可能な限り抑えた、微臭塗料です。塗装中のニオイが少ないのはもちろん、翌日の室内にも嫌なニオイを残しません。

③ 頼れる塗膜

強い耐水性・耐アルカリ性・耐候性など、強力な性能を有しています。

④ 防かび性も兼備

一般建築物に発生しやすいかびに優れた効果を発揮します。

⑤ 幅広い適用性

各種旧塗膜の塗り替えに適用できます。

⑥ きれいな仕上がり

シミ・ヤニ抑え効果があり、シーラーなしでも塗装できます。

⑦ 塗りやすく使いやすい

NAD塗料の優れた作業性をそのまま生かしながらニオイだけを抑えてあり、水性エマルジョン塗料と同等の優れた作業性をもっています。

● 色・容量

白、各色 16kg、4kg

原色(6色) 4kg

ビルデックグリーンシンナー 16l、4l

● 用途

事務所、店舗、病院、学校、ホテル、食品工場、レストラン、厨房、浴室などの内外壁面。

※上記以外の用途に使用される場合は、弊社にお問い合わせ下さい。

● 適用箇所

各種ボード、モルタル面

● 標準塗装仕様

工程	商品名	色相	塗装回数	塗装方法	希釈剤	希釈率(%) (重量比)	標準使用量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20℃)
素地ごしらえ ・ 下地調整	1. 含水率10%以下、pH10以下とする。 2. 汚れ、その他有害な付着物を適切な工具(ブラシやサンドペーパーなど)を用いて除去する。 ^{*1} 3. ブラシ、ホウキなどを用いて清浄な被塗面とする。							
上塗り	ビルデックグリーン	白 各色	1~2	刷毛・ローラー	ビルデック グリーン シンナー	5~15	0.12	2時間以上
				エアレス		20~30		

※1. 新設モルタルの場合、セメントのノロなどに注意して除く。

※下地及び旧塗膜の劣化が著しくシーラーが必要な場合、ビルデックグリーンをシンナーで40~50%希釈したものをシーラーとしてご使用ください。

施工上の注意

- ① 調色には必ず専用原色又はマイティーカラー溶剤(3%以内)を用いて下さい。
- ② シンナーは必ずビルデックグリーンシンナーを使用して下さい。他のシンナーを使用すると、臭気の発生やリフティングなどの原因となります。(塗料シンナーも使えますがシンナー臭がします。)
- ③ 5℃以下の低温では、塗膜の密着性が低下します。5℃以下では塗装しないで下さい。
- ④ モルタルの養生は十分に行って下さい。原則として3週間以上が適当です。(含水率10%以下、pH10以下で塗装して下さい。)
- ⑤ 食品工場を塗装する場合、食品に直接触れたり、塗膜に付いた水滴などが食品の中に入らないように注意して下さい。
- ⑥ 塗装中は換気を十分行って下さい。本品は臭気に気付かず作業しがちです。**火気厳禁、換気**には十分注意して下さい。

使用上の注意

引火性の液体で、危険有害性情報のある物質を含有していますので、取扱いには下記の注意事項を守って下さい。
※詳細な内容が必要な時には、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

● 取扱い上の注意

1. 火気のない局所排気装置を設けたところで使用して下さい。
 2. 塗装中、乾燥中は換気をよくし、蒸気を吸込まないようにして下さい。
 3. 取扱い中は、皮ふにふれないようにし、必要に応じて下記の保護具を着用して下さい。
有機ガス用防毒マスク又は送気マスク、頭巾、保護メガネ、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋等。
 4. 取扱い後は、手洗い及びうがいを行って下さい。
 5. 塗料の付いたウエスや塗料カス、スプレーダストは廃棄するまで水につけておいて下さい。
 6. よくフタをし、40℃以下の一定の場所に貯蔵して下さい。
 7. 子供の手の届かないところに保管して下さい。
 8. 捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
 9. 本来の用途以外に使用しないで下さい。
 10. 容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。
- #### ● 緊急時の措置
1. 火災時には炭酸ガス消火器、泡消火器又は粉末消火器を用いて下さい。
 2. 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
 3. 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
 4. 皮ふに付着した時には、多量の石けん水で洗い落とし、痛みや皮ふに変化等がある場合には、医師の診察を受けて下さい。
 5. 蒸気、ガス等を吸込んで気分が悪くなった時には、安静にし、医師の診察を受けて下さい。
 6. 容器からこぼれた時には、布で拭きとり、その布の水の入った容器に保管して下さい。

※本チラシに記載以外の条件で使用される場合は、弊社にお問い合わせ下さい。※本製品の内容は予告なく変更することがあります。
※本チラシ値は、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

※本チラシに記載の内容について、無断転載・複製を禁じます。

DNT 大日本塗料株式会社

大阪営業所 ☎ 06-6266-3116 ☎ 542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11 (SRビル長堀)
東京営業所 ☎ 03-5710-4501 ☎ 144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23 (TOKYU REIT 蒲田ビル)
札幌営業所 ☎ 011-822-1661 ☎ 003-0012 札幌市白石区中央二条1-5-1
仙台営業所 ☎ 022-288-8866 ☎ 984-0011 宮城県仙台市若林区六丁の目西町8-1 (讀書センタービル)
名古屋営業所 ☎ 052-332-1701 ☎ 460-0022 名古屋市中区金山1-12-14 (金山総合ビル)
広島営業所 ☎ 082-286-2811 ☎ 732-0802 広島市南区大州3-4-1
福岡営業所 ☎ 092-938-8222 ☎ 811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-10-5

塗料相談室 フリーコール 0120-98-1716

https://www.dnt.co.jp/

2024HP E-8287.24.10 ©(AP)PRD
(02.11)