

建築用塗料の着色剤

# マイティーカラーシリーズ

建築用塗料の着色には、  
マイティーカラー溶剤・ゼロVOCにお任せ！

## <水系>着色剤 **マイティーカラーゼロVOC**



## <溶剤系>着色剤 **マイティーカラー溶剤**



## &lt;溶剤系&gt;着色剤

マイティーカラー  
溶剤

合成樹脂調合ペイント、塩化ビニル樹脂塗料、アクリル樹脂塗料などの一液性溶剤系塗料の調色に使用できます。

## ■特長

- ①分散性が良いので、均一に調色できます。
- ②溶剤系着色剤ですが、本品には溶剤が含まれておりませんので、保管等の取り扱いに面倒がありません。

■色 黒・赤さび・オーカー・赤・黄・紺(6色)

■容量 各350ml

■適用可能塗料

合成樹脂調合ペイント	タイコーペイント、タイコーペイントDX MAX タイコーペイントフォースター
フタル酸樹脂エナメル	ハイメル、ニューハイメル
アクリル樹脂塗料	ビルデック、ビルデックNeo ビルデックグロスNEXT Vトッパー液スマイルUNI Vシリコンー液スマイルUNI
塩化ビニル樹脂塗料	ビニローゼ

【注意】ポリウレタン樹脂塗料やエポキシ樹脂などの二液性塗料には使用できません。

## ■使用方法及び注意事項

- ①容器をよく振って中身を均一にしてから使用して下さい。
- ②使用量は塗料の3% (重量比) までが限度です。限度を超えると、乾燥が遅くなったり、塗料の性能が低下することがあります。
- ③一液性溶剤系建築塗料に混合調色可能ですが、他社の塗料には念のため、混ざりを試して下さい。
- ④本品は着色剤であり、塗料ではありませんので、単体では塗装できません。
- ⑤水性塗料には混合できません。水性塗料の場合は、「マイティーカラーゼロVOC」をご使用下さい。
- ⑥JIS適用品を現地で調色する場合は、JIS適用から外れますのでご注意ください。

## ■使用上の注意

引火性の液体で、危険有害性情報がある物質を含有していますので、取り扱いには下記の注意事項を守って下さい。※詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

## ●取扱い上の注意

- 1.火気のない局所排気装置を設けたところで使用して下さい。
- 2.塗装中、乾燥中は換気をよくし、蒸気を吸込まないようにして下さい。
- 3.取扱い中は、皮ふにふれないようにし、必要に応じて下記の保護具を着用して下さい。有機ガス用防毒マスク又は送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋等。
- 4.取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
- 5.塗料の付いたウエスや塗料カス、スプレーダストは廃棄するまで水につけておいて下さい。
- 6.よくフタをし、40℃以下の一定の場所に貯蔵して下さい。
- 7.子供の手の届かないところに保管して下さい。
- 8.捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
- 9.本来の用途以外に使用しないで下さい。
- 10.容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。

## ●緊急時の処置

- 1.火気のない局所排気装置を設けたところで使用して下さい。
- 2.火災時には炭酸ガス消火器、泡消火器又は粉末消火器を用いて下さい。
- 3.目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 4.誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 5.皮膚に付着した時には、多量の水で洗い落とし、痛みや皮ふに変化等がある場合には、医師の診察を受けて下さい。
- 6.蒸気、ガス等を吸込んで気分が悪くなった時には、安静にし、医師の診察を受けて下さい。
- 7.容器からこぼれた時には、布で拭きとり、その布を水の入った容器に保管して下さい。

⑥⑦

## &lt;水系&gt;着色剤

マイティーカラー  
ゼロVOC

内外部用水性塗料の調色に使用できます。

## ■特長

- ①分散性が良いので、均一に調色できます。
- ②VOCが含まれておりません。
- ③水系ですので、取扱いが簡単です。

■色 黒・赤さび・オーカー・赤・黄・紺(6色)

■容量 各300ml

■適用可能塗料

水性塗料	ハイライト # 400、ハイライト # 800、ノボクリン ノボクリンビュー、ノボクリンバイオ 水性ビルデック、DNTビューアクリル DNTビューウレタン、DNTビューシリコン COZY PACK、COZY PACK Air アクアマリンタックレス凜
------	--

## ■使用方法及び注意事項

- ①容器をよく振って中身を均一にしてから使用して下さい。
- ②使用量は塗料の3% (重量比) までが限度です。限度を超えると、塗料の耐水性が低下します。
- ③一般の水性塗料に混合調色可能ですが、他社の塗料には念のため、混ざりを試して下さい。
- ④本品は着色剤であり、塗料ではありませんので、単体では塗装できません。
- ⑤溶剤系塗料には混合できません。溶剤系塗料の場合は、「マイティーカラー溶剤」をご使用下さい。
- ⑥JIS適用品を現地で調色する場合は、JIS適用から外れますのでご注意ください。

## ■使用上の注意

取扱いには下記の注意事項を守って下さい。  
※詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

## ●取扱い上の注意

- 1.取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
- 2.よくフタをし、一定の場所に貯蔵して下さい。
- 3.子供の手の届かないところに保管して下さい。
- 4.捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
- 5.容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。

## ●緊急時の処置

- 1.目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 2.誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 3.容器からこぼれた時には、砂等を散布したのち処理して下さい。

①

※本チラシは、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

※本製品の内容は予告なく変更することがあります。※本チラシに記載の内容について、無断転載・複製を禁じます。

## DNT 大日本塗料株式会社

大阪営業所	☎ 06-6266-3116 ☎ 542-0081	大阪市中央区南船場1-18-11 (SRビル長堀)
東京営業所	☎ 03-5710-4501 ☎ 144-0052	東京都大田区蒲田5-13-23 (TOKYU REIT 蒲田ビル)
札幌営業所	☎ 011-822-1661 ☎ 003-0012	札幌市白石区中央二条1-5-1
仙台営業所	☎ 022-288-8866 ☎ 984-0011	仙台市若林区六丁の目西町8-1 (廣喜センタービル)
名古屋営業所	☎ 052-332-1701 ☎ 460-0022	名古屋市中区金山1-12-14 (金山総合ビル)
広島営業所	☎ 082-286-2811 ☎ 732-0802	広島市南区大州3-4-1
福岡営業所	☎ 092-938-8222 ☎ 811-2317	福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-10-5