

路面標示用塗料 ロードライナー

複雑な施設や設備をもつ工場・倉庫・駐車場の内外で、安全作業をはかり、交通をスムーズにさせるため、適切な床面標示や路面標示が有効な手段となります。
大日本塗料の路面標示用塗料は、使いやすく耐久性に優れており、色彩が鮮明なので路面の区画線標示をはじめ、マンホール口・下水溝・危険場所などのマーキングにも最適です。



適用箇所

駐車場・工場敷地路面・倉庫床・一般道路の路面・消火栓・エスカレーター・ガソリンスタンドなど

路面標示用塗料として、作業性のよいアルキド樹脂系「ロードライナー」、超速乾性、耐薬品性に優れるビニル樹脂系「ロードライナー V」の2タイプがあります。

両タイプとも白と黄の2色があり、色彩が鮮明ですので、目的に合わせてお選び下さい。

	ロードライナー	ロードライナー V
種類	アルキド樹脂系	ビニル樹脂系
色	白、黄	
容量	5kg・20kg	4kg・16kg
特長	●刷毛塗り、ローラー塗りに適し、非常に塗しやすい。 ●乾燥が早く、耐久性に優れた塗膜を作る。 ●コンクリート面、鉄面への密着力が優れている。	●超速乾型である。 ●耐久性が非常に優れており、ブレーキによる摩耗や重車両にも威力を発揮する。 ●耐薬品性が優れている。 ●コンクリート面、鉄面に最適。
希釈	原液のままで使えますが、おすすめときは下記希釈剤を使って下さい。	
	ロードライナーシンナーで 0~5%の範囲内	ロードライナーVシンナーで 0~5%の範囲内
塗り面積	5kg 缶で 70~90m/15cm 幅 20kg 缶で 280~360m/15cm 幅	4kg 缶で 60~70m/15cm 幅 16kg 缶で 240~280m/15cm 幅
	塗り面積は素地の吸込み、表面状態により変わってきます。	
塗装方法	刷毛塗り、ローラー塗りが適しています。	
注意事項	●塗装面のドロ、油分は除去して下さい。濡れていたり、湿っている場合は塗装をさせて下さい。 ●使用後の刷毛やローラーは専用シンナーかラッカーシンナーで洗浄して下さい。塗料用シンナーでは溶解しません。	

大日本塗料株式会社

路面標示用塗料 ロードライナー

製品性状

項 目		ロードライナー			ロードライナーV		
容姿		一液性			一液性		
容量		20kg、5kg			16kg、4kg		
色相		白、黄			白、黄		
光沢		つや消し			つや消し		
密度 (23℃)	塗料	1.71±0.06(白)			1.26~1.40		
	揮発分	0.85			0.83		
加熱残分		75~80%			75~80%		
乾燥 時間	温度	5℃	20℃	30℃	5℃	20℃	30℃
	指触	10分	5分	5分	10分	5分	5分
	半硬化	30分	20分	20分	30分	20分	20分
標準膜厚		40μm/回			40μm/回		
引火点		SDS参照			SDS参照		
発火点		SDS参照			SDS参照		
爆発限界 (下限~上限)		SDS参照			SDS参照		

塗装基準

項 目		ロードライナー			ロードライナーV		
下地処理		素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。 p H 10以下、含水率10%以下					
調合法		—			—		
熟成時間		—			—		
可使時間		—			—		
塗装方法		刷毛、ローラー			刷毛、ローラー		
希釈剤		ロードライナーシンナー			ロードライナーVシンナー		
希釈率		0～5%			0～5%		
標準使用量		※1			※1		
標準膜厚		—			—		
ウエット管理膜厚		—			—		
塗装 間隔	温 度	5℃	20℃	30℃	5℃	20℃	30℃
	最 小	1時間	30分	30分	1時間	30分	30分
	最 大	—	—	—	—	—	—

使用上の注意

引火性の液体で、危険有害性情報のある物質を含有していますので、取扱いには下記の注意事項を守って下さい。
※詳細な内容が必要な時には、安全データシート（SDS）をご参照下さい。

●取扱い上の注意

- 火気のない局所排気装置を設けたところで使用して下さい。
- 塗装中、乾燥中は換気をよくし、蒸気を吸込まないようにして下さい。
- 取扱い中は、皮ふにふれないようにし、必要に応じて下記の保護具を着用して下さい。
有機ガス用防毒マスク又は送気マスク、頭巾、保護メガネ、長袖の作業着、えり巻きタオル、保護手袋等。
- 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行って下さい。
- 塗料の付いたウエスや塗料カス、スプレーダストは廃棄するまで水につけておいて下さい。
- よくフタをし、40℃以下の一定の場所に貯蔵して下さい。
- 子供の手の届かないところに保管して下さい。
- 捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
- 本来の用途以外に使用しないで下さい。
- 容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。

●緊急時の処置

- 火災時には炭酸ガス消火器、泡消火器又は粉末消火器を用いて下さい。
- 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 皮ふに付着した時には、多量の石けん水で洗い落とし、痛みや皮ふに変化等がある場合には、医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガス等を吸込んで気分が悪くなった時には、安静にし、医師の診察を受けて下さい。
- 容器からこぼれた時には、布で拭きとり、その布を水の入った容器に保管して下さい。

⑥⑦

※本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための条件の代表値を記載したものです。
記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。
※本製品の内容量は予告なく変更することがあります。

DNT 大日本塗料株式会社

東日本販売部

東京営業所 ☎03-5710-4501 ☎144-0052
札幌営業所 ☎011-822-1661 ☎003-0012
仙台営業所 ☎022-288-8866 ☎984-0011
北関東営業所 ☎0480-26-5111 ☎346-0003
新潟営業所 ☎025-244-7890 ☎950-0912
千葉営業所 ☎043-225-1721 ☎260-0015
神奈川営業所 ☎042-786-1831 ☎252-0233
静岡営業所 ☎054-254-5341 ☎420-0857

東京都大田区蒲田5-13-23 (TOKYU REIT 蒲田ビル)
札幌市白石区中央二条1-5-1
仙台市若林区六丁の目西町8-1 (富喜センタービル)
埼玉県久喜市久喜中央1-5-18 (辻屋ビル)
新潟市中央区南笹口1-1-54 (日生南笹口ビル)
千葉市中央区富士見2-7-5 (富士見ハイネスビル)
相模原市中央区鹿沼台1-7-7 (トラスト・テック相模原ビル)
静岡市葵区御幸町8 (静岡三菱ビル)

西日本販売部

大阪営業所 ☎06-6266-3116 ☎542-0081
名古屋営業所 ☎052-332-1701 ☎460-0022
富山営業所 ☎076-444-5260 ☎930-0005
京滋営業所 ☎075-595-7761 ☎607-8085
姫路出張所 ☎079-226-5727 ☎670-0965
岡山営業所 ☎086-214-1852 ☎700-0034
広島営業所 ☎082-286-2811 ☎732-0802
高松営業所 ☎087-869-2585 ☎761-8075
福岡営業所 ☎092-938-8222 ☎811-2317

大阪市中央区南船場1-18-11 (SRビル長堀)
名古屋市中区金山1-12-14 (金山総合ビル)
富山市新桜町6-15 (Toyama Sakuraビル)
京都市山科区竹鼻堂/前町46-1 (京都山科ビル)
姫路市東延末1-1 (姫路NKビル)
岡山市北区高柳東町10-30
広島市南区大州3-4-1
高松市多肥下町1511-1 (サンフラワー通り東ビル)
福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-10-5

塗料相談室 フリーコール 0120-98-1716 <https://www.dnt.co.jp/>