

F☆☆☆☆

コートライン用水性塗料

ウレテイト水性 ライン用

※表示色はイメージです。

紺 L75-20L 近似

白 LN-90 近似

黄 L22-80V 近似

緑 L39-40L 近似

黄赤 L17-70X 近似

黒 LN-15 近似

ライトブルー
L69-50T 近似

赤 L05-40V 近似

大日本塗料株式会社

ウレタイト水性 ライン用

特長

刷毛捌きが
滑らかで
塗装作業性に
優れる

超低臭

鉛・クロム化合物
などの有害物質を
含まない

標準塗装仕様

工 程	商品名	作業内容	標準使用量 (g/m ² /回)	乾燥時間 (20℃)
素地調整	—	ドラムサンダー(#24~100)およびポリッシャーで均一に研磨後、除塵する。	—	—
下塗り	ウレタイトフロア各種 又は ウレタイト水性各種	各種塗装用具で、ウレタイトフロア各種又はウレタイト水性各種を塗装する。	各種塗料の仕様による	
研磨	—	ポリッシャーで均一に研磨後、除塵する。	—	—
中塗り	ウレタイト水性2液	各種塗装用具でウレタイト水性2液を塗装する。	80~100	6時間以上
研磨	—	ポリッシャーで均一に研磨後、除塵する。	—	—
ライン塗装	ウレタイト水性ライン用	刷毛で各種競技コートラインをライン塗装する。 水道水0~10%希釈 ^{※1}	120~150	12時間以上 3日以内
上塗り	ウレタイト水性2液	各種塗装用具でウレタイト水性2液を塗装する。	80~100	3日以上

関連法規

危険物表示	—
有機溶剤区分	—
有害物表示	SDS参照
劇物表示	—

施工上の注意

- 「ウレタイト水性ライン用」は、ウレタイト水性2液専用のライン用塗料です。
- 十分攪拌し均一な塗料状態にしてから塗装して下さい。
- 希釈は必ず指定された希釈剤を使用して下さい。
- 低温（5℃以下）または高湿度（85%RH以上）、結露のおそれがある時には塗装しないで下さい。
- 上塗りクリヤー塗装時に強くこすると、塗料中の水溶性成分が表面に溶出する場合があります。
- 塗装中、塗装後には十分な換気を行って下さい。
- 「ウレタイトライン用NL」とは併用しないで下さい。

塗料性状

項 目		内 容		
容姿		一液性		
荷姿		4kg		
色相		標準色（8色）※ その他指定色も調色可能		
光沢		5分つや		
密度（23℃）	塗 料	1.20~1.30（白）		
	揮発分	1.00		
粘度（23℃）		85~110KU		
加熱残分		48~56%（白）		
乾燥時間	温 度	5℃	20℃	30℃
	指 触	2時間	1時間	30分
	半硬化	4時間	2時間	1時間
標準膜厚		20~30μm/回		
引火点		SDS参照		
発火点		SDS参照		
爆発限界（下限~上限）		SDS参照		

塗装基準

項 目		内 容		
下地処理		表面の油分、汚れ、埃などを除去し乾燥した清浄な面とする。		
塗装方法		刷毛		
希釈剤		水道水 ^{※1}		
希釈率		0~10%		
標準使用量		120~150g/m ² /回		
標準膜厚		20~30μm/回		
塗装間隔	温 度	5℃	20℃	30℃
	最 小	6時間	3時間	2時間
	最 大	-	-	-

※1 濃彩色で粘度が低い場合は0~5%として下さい。

※ 上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。

※ 標準使用量は実測値に基づき算出しています。また被塗物の形状などにより標準使用量は変動します。

使用上の注意

取扱いは下記注意事項を守って下さい。

※詳細な内容は、安全データシート（SDS）をご参照下さい。

●取扱い上の注意

- 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行って下さい。
- よくフタをし、一定の場所に貯蔵して下さい。
- 子供の手の届かないところに保管して下さい。
- 捨てるときは、産業廃棄物として処分して下さい。
- 容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。

●緊急時の処置

- 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 容器からこぼれた時には、砂等を散布したのち処理して下さい。

※本チラシ値は、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。
※本製品の内容量は予告なく変更することがあります。 ※本チラシに記載の内容について、無断転載・複製を禁じます。

DNT 大日本塗料株式会社

大阪営業所	☎ 06-6266-3116 ☎ 542-0081	大阪市中央区南船場1-18-11 (SRビル長堀)
東京営業所	☎ 03-5710-4501 ☎ 144-0052	東京都大田区蒲田5-13-23 (TOKYU REIT 蒲田ビル)
札幌営業所	☎ 011-822-1661 ☎ 003-0012	札幌市白石区中央二条1-5-1
仙台営業所	☎ 022-288-8866 ☎ 984-0011	宮城県仙台市若林区六丁の目西町8-1 (斎喜センタービル)
名古屋営業所	☎ 052-332-1701 ☎ 460-0022	名古屋市中区金山1-12-14 (金山総合ビル)
広島営業所	☎ 082-286-2811 ☎ 732-0802	広島市南区大州3-4-1
福岡営業所	☎ 092-938-8222 ☎ 811-2317	福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-10-5

塗料相談室 フリーコール 0120-98-1716

<https://www.dnt.co.jp/>