

ウレタイトライン用NL

- 1.一般名 木質床用塗料
- 2.規格表示等
- 2-1.規格表示 —
- 2-2.ホルムアルデヒド放散等級分類記号 F☆☆☆☆
- 3.特長
- 優れた着色力と隠ぺい性で、鮮やかな仕上がりが得られる。
 - 鉛やクロム化合物を使用せず、環境にやさしい。
 - 刷毛さばき性が滑らかで、塗装作業性が良好である。

4.塗料性状^{※1}

項目		内容		
容姿		1液性		
荷姿		4K		
色相		各色		
光沢		5分つや以下		
密度 (23°C)	塗料	1.09~1.30		
	揮発分	0.80		
加熱残分		57~63%		
乾燥時間	温度	5°C	20°C	30°C
	指触	3時間30分	2時間	1時間30分
	半硬化	10時間	4時間	3時間
標準膜厚		40 μm/回		
引火点		SDS参照		
発火点		SDS参照		
爆発限界(下限~上限)		SDS参照		

※1上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。

5.塗装基準

項目		内容		
下地処理		ドラムサンダー(#24~#100)及びポリッシャー(#100~#120)で均一に研磨後、除塵する。		
調合法		—		
熟成時間		—		
可使時間		—		
塗装方法		刷毛		
希釈剤		ウレタイト用塗料用シンナー		
塗 装 法	塗装方法	刷毛		
	希釈率	0~5%		
	標準使用量	0.10~0.14kg/m ² /回		
	標準膜厚	40 μm/回		
ウエット管理膜厚		—		
塗 装 間 隔	温度	5°C	20°C	30°C
	最小	24時間	12時間	12時間
	最大	3日間	3日間	2日間

注)標準使用量は実測値に基づき算出しています。
また被塗物の形状などにより標準使用量は変動いたします。

6.施工上の注意

- 十分攪拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
- 希釈は必ず指定された希釈剤を使用する。
- 他種塗料との混合は、性能が低下することがあるので避ける。
- 研磨粉や塗料のついたウエス等は、何らかの要因によって発火するおそれがあるので、燃えない容器に入れて水で十分に湿らせる。
- 塗装間隔の範囲外では、トップコートの付着性が確保されないなどの問題が起こる可能性があります。

8.使用上の注意[警告]

- 引火性の液体である。
- 有機溶剤中毒の恐れがある。
- 健康に有害な物質を含有している。

使用上の注意の詳細は容器ラベルに表示

7.関連法規則

危険物表示	第2石油類
有機溶剤区分	第3種有機溶剤含有物
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	—