

アクアマリンタックレス凜

1. 一般名 リベット構造型水性塗料～耐皮脂軟化、消毒用アルコール耐軟化性～
 (※消毒用アルコールは、市販品の手指消毒を目的としたエタノール(75%濃度)を使用。)

2. 規格表示等

2-1. 規格表示 社内規格

2-2. ホルムアルデヒド放散等級分類記号 F☆☆☆☆

3. 特長

- 1) 皮脂による塗膜軟化、汚れに強い。
- 2) 屋内外で使用が可能。
- 3) 粘着性(タック)のない塗膜を形成。
- 4) 強溶剤ポリウレタン樹脂塗料並みの塗膜硬度を有する。
- 5) 超低臭(塗装中のおいが気になりません。)
- 6) 耐水性、耐候性に優れる。
- 7) 作業性に優れ、仕上り性が良好である。

4. 塗料性状^{※1}

項目	内容			
容姿	1液性			
荷姿	15kg、4kg			
色相	白、各色			
光沢 ^{※2}	つや有り、各つや			
密度 (23℃)	塗料	1.15～1.45(白・淡彩色)		
	揮発分	1.00		
加熱残分	50～65%(白・淡彩色)			
乾燥時間	温度	5℃	20℃	30℃
	指触	2時間	1時間	30分
	半硬化	4時間	2時間	1時間
標準膜厚	20～30 μm/回			
引火点	SDS参照			
発火点	SDS参照			
爆発限界(下限～上限)	SDS参照			

※1 上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。
 ※2 各つやの数値については別途お問い合わせください。
 ※3 濃彩色で粘度が低い場合は0～5%としてください。

6. 施工上の注意

- 1) 十分攪拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
- 2) 希釈は必ず指定された希釈剤を使用する。
- 3) 低温(5℃以下)または高湿度(85%RH以上)、降雨や降雪のおそれがある時には塗装しない。
- 4) 付着不良の原因となるので、シミ・ヤニ汚れがひどい時は事前に水拭きをする。
- 5) 屋外に限り、塗装間隔が1ヶ月をこえる場合は必ず目荒らしをする。
- 6) 著しい結露の場合、塗料中の水溶成分が表面に溶出する可能性がある。
- 7) 著しい結露が予測される場合は、溶剤系塗料での塗装を推奨する。
- 8) 塗装中、塗装後には十分な換気を行うこと

使用上の注意の詳細は容器ラベルに表示

5. 塗装基準

項目	内容			
下地処理	素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下			
調合法	—			
熟成時間	—			
可使時間	—			
塗装方法	刷毛、ローラー			
希釈剤	水道水			
塗 装 法	塗装方法	刷毛、ローラー		
	希釈率	5～10% ^{※3}		
	標準使用量	0.12kg/m ² /回		
	標準膜厚	20～30 μm/回		
塗 装 間 隔	ウエット管理膜厚	—		
	温度	5℃	20℃	30℃
	最小	6時間	3時間	2時間
	最大	—	—	—

注) 標準使用量は実測値に基づき算出しています。
 また被塗物の形状などにより標準使用量は変動いたします。

7. 関連法規則

危険物表示	—
有機溶剤区分	—
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	—

8. 使用上の注意[警告]