



COZY PACK BIO

1. 一般名 合成樹脂エマルジョンペイント
2. 規格表示等
 2-1. 規格表示 -
 2-2. ホルムアルデヒド放散等級分類記号 F☆☆☆☆
3. 特長
 1) 塗装時も乾燥後もほとんど臭いを感じない。
 2) 人や地球環境に優しい。
 3) 作業性に優れ、仕上り性が良好である。
 4) 揮発性有機化合物(TVOC)はゼロ(0%)である。

4. 塗料性状^{※1}

項目	内容			
容姿	1液性			
荷姿	16kg、4kg			
色相	各色			
光沢	つや消し			
密度 (23℃)	塗料	1.46±0.05(つや消し白)		
	揮発分	1.00		
加熱残分	56~66%(つや消し白)			
乾燥時間	温度	5℃	20℃	30℃
	指触	3時間	20分	15分
	半硬化	4時間	30分	20分
標準膜厚	20~30 μm/回			
引火点	SDS参照			
発火点	SDS参照			
爆発限界(下限~上限)	SDS参照			

※1上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。

5. 塗装基準

項目	内容			
下地処理	素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下			
調合法	-			
熟成時間	-			
塗装回数	2回			
塗装方法	刷毛、ローラー			
希釈剤	水道水			
塗装法	塗装方法	刷毛、ローラー		
	希釈率	0~3%		
	標準使用量	0.12kg/m ² /回		
	標準膜厚	20~30 μm/回		
塗装間隔	ウエット管理膜厚	-		
	温度	5℃	20℃	30℃
	最小	3時間	2時間	1.5時間
	最大	-	-	-

注)標準使用量は実測値に基づき算出しています。
 また被塗物の形状などにより標準使用量は変動いたします。

6. 施工上の注意

- 1) 十分攪拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
- 2) 希釈は必ず指定された希釈剤を使用する。
- 3) 塗装中、塗装後には十分な換気を行うこと。

7. 関連法規則

危険物表示	-
有機溶剤区分	-
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	-

8. 使用上の注意[警告]

使用上の注意の詳細は容器ラベルに表示