



# DNT ALCファイラー

- 1.一般名 ALC面用アクリルエマルション系シーラーレスファイラー
- 2.規格表示等
- 2-1.規格表示 -
- 2-2.ホルムアルデヒド放散等級分類記号 -
- 3.特長
- 1)速乾性である。
  - 2)作業性に優れる。
  - 3)白華の発生がない。

## 4.塗料性状<sup>※1</sup>

項目	内容			
容姿	1液性			
荷姿	20kg			
色相	白(淡クリーム色)			
光沢	つや消し			
密度 (23℃)	塗料	1.70±0.05		
	揮発分	1.00		
加熱残分	70～75%			
乾燥時間	温度	5℃	20℃	30℃
	指触	30分	15分	10分
	半硬化	60分	30分	20分
標準膜厚	-			
引火点	SDS参照			
発火点	SDS参照			
爆発限界(下限～上限)	SDS参照			

※1上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。

## 6.施工上の注意

- 1)十分攪拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
- 2)希釈は必ず指定された希釈剤を使用する。

## 8.使用上の注意[警告]

使用上の注意の詳細は容器ラベルに表示

## 5.塗装基準

項目	内容			
下地処理	素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下			
調合法	-			
熟成時間	-			
可使時間	-			
塗装方法	刷毛、ローラー			
希釈剤	水道水			
塗装法	塗装方法	刷毛、ローラー		
	希釈率	5～8%		
	標準使用量	0.80kg/m <sup>2</sup> /回		
	標準膜厚	-		
塗装間隔	ウエット管理膜厚	-		
	温度	5℃	20℃	30℃
	最小	-	24時間	-
最大	-	-	-	

注)標準使用量は実測値に基づき算出しています。  
また被塗物の形状などにより標準使用量は変動いたします。

## 7.関連法規則

危険物表示	-
有機溶剤区分	-
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	-