

DNTタイルアクリルベース(K)

- 1.一般名 複層塗材E 主材
- 2.規格表示等
 2-1.規格表示 -
 2-2.ホルムアルデヒド放散等級分類記号 F☆☆☆☆
- 3.特長
 1)作業性がよい。
 2)均一な模様が出やすい。
 3)上塗塗料のトマリがよい。
 4)性能、密着性に優れた塗膜が得られる。

4.塗料性状^{※1}

項目		内容		
容姿		1液性		
荷姿		20kg		
色相		白系		
光沢		-		
密度 (23℃)	塗料	1.65±0.05		
	揮発分	1.00		
加熱残分		-		
乾燥時間	温度	5℃	20℃	30℃
	指触	6時間	2時間	1時間30分
	半硬化	36時間	16時間	12時間
標準膜厚		-		
引火点		SDS参照		
発火点		SDS参照		
爆発限界(下限～上限)		SDS参照		

※1上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。

6.施工上の注意

- 凹凸状模様又は凸部処理状模様仕上げは、あらかじめ決定した見本に従ってください。
- 主材塗りは、見本と同様の模様になるように注意して塗り付けてください。
- 施工場所の気温が5℃以下、湿度が85%以上又は結露の発生が考えられる場合は、塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生ずることがあるので、施工を避けてください。
- 外部の施工で降雨、降雪の場合又はそのおそれのある場合及び強風時は施工を避けてください。

8.使用上の注意[警告]

使用上の注意の詳細は容器ラベルに表示

5.塗装基準

項目		内容		
下地処理		ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。 H10以下、含水率10%以下		
調合法		-		
熟成時間		-		
可使時間		-		
塗装方法		スプレー		
希釈剤		水道水		
塗 装 法	塗装方法	タイルガン		
	希釈率	0～2%		
	使用量	0.80～1.50kg/m ² /回		
	標準膜厚	-		
ウエット管理膜厚		-		
塗 装 間 隔	温度	5℃	20℃	30℃
	最小	48時間	24時間	16時間
	最大	1ヶ月	1ヶ月	1ヶ月

7.関連法規則

危険物表示	-
有機溶剤区分	-
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	-