



DNTビューウレタンクリヤー

1.一般名 つや有合成樹脂エマルションペイント
(一液反応硬化形水系ウレタン樹脂クリヤー塗料)

2.規格表示等

2-1.規格表示 一

2-2.ホルムアルデヒド放散等級分類記号 F☆☆☆☆☆

3.特長 1)水系で環境に優しい。
2)乾燥が速い。
3)光沢、耐候性が優れ、低汚染性である。
4)微弾性である。

4.塗料性状※1

項目	内 容		
容姿	1液性		
荷姿	15kg、4kg		
色相	クリヤー		
光沢	つや有り		
密度 (23°C)	塗料	1.05±0.05	
	揮発分	1.00	
加熱残分	44~48%		
乾燥時間	温度	5°C	20°C
	指触	45分	15分
	半硬化	2時間	25分
標準膜厚		30°C	
引火点		SDS参照	
発火点		SDS参照	
爆発限界(下限～上限)		SDS参照	

※1上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。

※2エアスプレーの場合は、エアレス希釈率より5~10%増やしてください。

6.施工上の注意

- 十分攪拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
- 希釈は必ず指定された希釈剤を使用する。
- 塗装後の湿度、水分の影響
塗装後、最低2時間位の間は雨や水がかからないようにする。

8.使用上の注意[警告]

使用上の注意の詳細は容器ラベルに表示

5.塗装基準

項目	内 容		
下地処理	素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下		
調合法	—		
熟成時間	—		
可使時間	—		
塗装方法	刷毛、ローラー、スプレー		
希釈剤	水道水		
塗装方法	塗装方法	刷毛、ローラー	エアレス※2
	希釈率	5~10%	10~20%
	標準使用量	0.10kg/m ² /回	0.13kg/m ² /回
標準膜厚	標準膜厚	—	
	ウエット管理膜厚	—	
塗装間隔	温度	5°C	20°C
	最小	4時間	2時間
	最大	1ヶ月	1ヶ月
※2標準使用量は実測値に基づき算出しています。 また被塗物の形状などにより標準使用量は変動いたします。			

7.関連法規則

危険物表示	—
有機溶剤区分	—
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	—