

# EXTRAアクアフッソ中塗

1.一般名 水性高級ふつ素樹脂塗料用中塗

2.規格表示等

2-1.規格表示 -

2-2.ホルムアルデヒド放散等級分類記号 -

3.特長

- 1)水系で環境に優しい。
- 2)乾燥が速い。
- 3)タレ性が良好で、壁面塗装に優れる。

4.塗料性状※1

項目	内 容		
容姿	1液性		
荷姿	15kg、4kg		
色相	各色		
光沢	3分つや		
密度 (23°C)	塗料	1.22±0.05(淡彩色)	
	揮発分	1.00	
加熱残分	40%以上		
乾燥時間	温度	5°C	20°C
	指触	45分	15分
	半硬化	2時間	25分
標準膜厚	25~30 μm/回		
引火点	SDS参照		
発火点	SDS参照		
爆発限界(下限~上限)	SDS参照		

※1上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。

※2エアスプレーの場合は、エアレス希釈率より5~10%増やしてください。

6.施工上の注意

- 1)十分搅拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
- 2)希釈は必ず指定された希釈剤を使用する。
- 3)塗装後の湿度、水分の影響  
塗装後、最低2時間位の間は雨や水がかからないようにする。

8.使用上の注意[警告]

5.塗装基準

項目	内 容		
下地処理	素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下		
調合法	-		
熟成時間	-		
可使時間	-		
塗装方法	刷毛、ローラー、スプレー		
希釈剤	水道水		
塗装法	塗装方法	刷毛、ローラー	エアレス※2
	希釈率	5~10%	10~20%
	標準使用量	0.12kg/m <sup>2</sup> /回	0.15kg/m <sup>2</sup> /回
	標準膜厚	25~30 μm/回	
	ウエット管理膜厚	-	
塗装間隔	温度	5°C	20°C
	最小	4時間	3時間
	最大	7日	7日
	30°C	1.5時間	7日

注)標準使用量は実測値に基づき算出しています。

また被塗物の形状などにより標準使用量は変動いたします。

7.関連法規則

危険物表示	-
有機溶剤区分	-
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	-

使用上の注意の詳細は容器ラベルに表示