



EXTRAピュアマット

- 1.一般名 水性高級シリコン樹脂つや消し塗料
- 2.規格表示等
- 2-1.規格表示 -
- 2-2.ホルムアルデヒド放散等級分類記号 F☆☆☆☆
- 3.特長
- 1)美しいつや消し塗膜を形成する。
 - 2)水系で環境に優しい。
 - 3)乾燥が速い。
 - 4)防藻、防かび性を有する。
 - 5)タレ性が良好で、壁面塗装に優れる。

4.塗料性状^{※1}

項目		内容			
容姿		1液性			
荷姿		15kg、4kg			
色相		各色			
光沢		つや消し			
密度 (23℃)	塗料	1.40±0.05(白・淡彩色)			
	揮発分	1.00			
加熱残分		40%以上			
乾燥時間	温度	5℃	20℃	30℃	
	指触	45分	15分	10分	
	半硬化	2時間	25分	20分	
標準膜厚		25～30 μm/回			
引火点		SDS参照			
発火点		SDS参照			
爆発限界(下限～上限)		SDS参照			

※1 上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。

※2 エアスプレーの場合は、エアレス希釈率より5～10%増やしてください。

6.施工上の注意

- 1)十分攪拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
- 2)希釈は必ず指定された希釈剤を使用する。
- 3)塗装後の湿度、水分の影響
塗装後、最低2時間位の間は雨や水がかからないようにする。
- 4)濃彩色では塗装方向により、色味が変わって見える場合があります。仕上げの方向は統一してください。

8.使用上の注意[警告]

使用上の注意の詳細は容器ラベルに表示

5.塗装基準

項目		内容			
下地処理		素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下			
調合法		-			
熟成時間		-			
可使時間		-			
塗装方法		刷毛、ローラー、スプレー			
希釈剤		水道水			
塗 装 法	塗装方法	刷毛、ローラー	エアレス ^{※2}		
	希釈率	0～10%	10～20%		
	標準使用量	0.12kg/m ² /回	0.14kg/m ² /回		
	標準膜厚	25～30 μm/回			
ウエット管理膜厚		-			
塗 装 間 隔	温度	5℃	20℃	30℃	
	最小	4時間	3時間	1.5時間	
	最大	7日	7日	7日	

注)標準使用量は実測値に基づき算出しています。
また被塗物の形状などにより標準使用量は変動いたします。

7.関連法規則

危険物表示	-
有機溶剤区分	-
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	-