

# フレッシュ

1.一般名 抗菌・抗ウイルス剤

2.規格表示等

2-1.規格表示 社内規格

2-2.ホルムアルデヒド放散等級分類記号 -

3.特長

1)アクアマリントックレス凧クリヤーに添加することで塗膜に抗菌性・抗ウイルス性を発現させる。

## 4.塗料性状<sup>※1</sup>

項目	内容			
容姿	1液性			
荷姿	200g			
色相	淡紫白濁色			
光沢	-			
密度 (23°C)	塗料	1.01±0.03		
	揮発分	1.00		
粘度(23°C)	-			
加熱残分	2.0~4.0%			
乾燥時間	温度	5°C	20°C	30°C
	指触	-	-	-
	半硬化	-	-	-
標準膜厚	-			
引火点	SDS参照			
発火点	SDS参照			
爆発限界(下限~上限)	SDS参照			

※1上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。

## 5.塗装基準<sup>※</sup>

項目	内容			
下地処理	素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下			
調合法	アクアマリントックレス凧クリヤー100部、フレッシュ5部(重量比)			
熟成時間	-			
可使時間	8時間			
塗装方法	刷毛、ローラー			
希釈剤	水道水			
塗装法	塗装方法	刷毛、ローラー		
	希釈率	0~5%		
	標準使用量	0.11kg/m <sup>2</sup> /回		
	標準膜厚	15μm/回		
	ウエット管理膜厚	-		
塗装間隔	温度	5°C	20°C	30°C
	最小	6時間	3時間	2時間
	最大	-	-	-

※アクアマリントックレス凧クリヤーと混合した際の塗装基準を記載しております。

注)標準使用量は実測値に基づき算出しています。  
また被塗物の形状などにより標準使用量は変動いたします。

## 6.施工上の注意

1)十分攪拌し均一な状態にしてからアクアマリントックレス凧クリヤーに添加すること。

さらに色が均一に薄緑色になるまで攪拌すること。

2)アクアマリントックレス凧クリヤーに対して、本製品(フレッシュ)を5%添加すること。

(例)アクアマリントックレス凧クリヤー4kg缶にフレッシュ200g。

3)塗料に混合した後は、可使時間以内に使用すること。

4)塗布量が過剰になると、仕上がりが薄緑に見える可能性がある。

使用上の注意の詳細は容器ラベルに表示

## 7.関連法規則

危険物表示	-
有機溶剤区分	-
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	-

## 8.使用上の注意[警告]