

# マイティシーラーE白

- 1.一般名 合成樹脂エマルジョンシーラー  
2.規格表示等  
2-1.規格表示 JIS K 5663 合成樹脂エマルジョンシーラー  
2-2.ホルムアルデヒド放散等級分類記号 F☆☆☆☆  
3.特長  
1)密着性がよい。  
2)水系で安全性がよい。

## 4.塗料性状<sup>※1</sup>

項目	内容			
容姿	1液性			
荷姿	20kg			
色相	白			
光沢	-			
密度 (23℃)	塗料	1.20±0.05		
	揮発分	1.00		
加熱残分	50～55%			
乾燥時間	温度	5℃	20℃	30℃
	指触	1時間	30分	20分
	半硬化	4時間	2時間	1時間30分
標準膜厚	-			
引火点	SDS参照			
発火点	SDS参照			
爆発限界(下限～上限)	SDS参照			

※1上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。  
※2エアスプレーの場合は、エアレス希釈率より5～10%増やしてください。

## 6.施工上の注意

- 1)十分攪拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。

## 8.使用上の注意[警告]

使用上の注意の詳細は容器ラベルに表示

## 5.塗装基準

項目	内容			
下地処理	素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下			
調合法	-			
熟成時間	-			
可使時間	-			
塗装方法	刷毛、ローラー、スプレー			
希釈剤	水道水			
塗装法	塗装方法	刷毛、ローラー	エアレス <sup>※2</sup>	
	希釈率	10～20%	20～30%	
	標準使用量	0.10kg/m <sup>2</sup> /回	0.12kg/m <sup>2</sup> /回	
	標準膜厚	-		
	ウエット管理膜厚	-		
塗装間隔	温度	5℃	20℃	30℃
	最小	4時間	3時間	2時間
	最大	-	-	-

注)標準使用量は実測値に基づき算出しています。  
また被塗物の形状などにより標準使用量は変動いたします。

## 7.関連法規則

危険物表示	-
有機溶剤区分	-
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	-