

ロードライナー

1. 一般名 路面表示用塗料
2. 規格表示等
- 2-1. 規格表示 —
- 2-2. ホルムアルデヒド放散等級分類記号 —
3. 特長
- 1) 速乾性ですので、交通に与える影響が少なくすみませす。
 - 2) 高い白色度を保持します。

4. 塗料性状^{※1}

項目	内容			
容姿	1液性			
荷姿	20kg、5kg			
色相	白、CF黄			
光沢	つや消し			
密度 (23°C)	塗料	1.71±0.06(白)		
	揮発分	0.85		
加熱残分	75~80%			
乾燥時間	温度	5°C	20°C	30°C
	指触	10分	5分	5分
	半硬化	30分	20分	20分
標準膜厚	40 μm/回			
引火点	SDS参照			
発火点	SDS参照			
爆発限界(下限~上限)	SDS参照			

※1上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。

5. 塗装基準

項目	内容			
下地処理	素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下			
調合法	—			
熟成時間	—			
可使時間	—			
塗装方法	刷毛、ローラー			
希釈剤	ロードライナーシンナー			
塗 装 法	塗装方法	刷毛、ローラー		
	希釈率	0~5%		
	標準使用量	*1		
	標準膜厚	—		
	ウエット管理膜厚	—		
塗 装 間 隔	温度	5°C	20°C	30°C
	最小	1時間	30分	30分
	最大	—	—	—

注)標準使用量は実測値に基づき算出しています。
また被塗物の形状などにより標準使用量は変動いたします。

6. 施工上の注意

- 1) 十分攪拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
- 2) 希釈は必ず指定された希釈剤を使用する。

*1 15cm幅で約14~18m/kg

7. 関連法規則

危険物表示	第1石油類
有機溶剤区分	第2種有機溶剤含有物
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	—

8. 使用上の注意[警告]

1. 引火性の液体である。
2. 有機溶剤中毒の恐れがある。
3. 健康に有害な物質を含有している。

使用上の注意の詳細は容器ラベルに表示