

水性ビルデック3分艶

- 1.一般名 合成樹脂エマルジョンペイント
- 2.規格表示等
 2-1.規格表示 JIS K 5663 1種 合成樹脂エマルジョンペイント
 2-2.ホルムアルデヒド放散等級分類記号 F☆☆☆☆
- 3.特長
 1)水系で環境に優しい。
 2)ヤニ汚れを目立たなくする機能がある。
 3)耐水性、耐候性に優れる。
 4)作業性に優れ、仕上り性が良好である。

4.塗料性状^{※1}

項目	内容			
容姿	1液性			
荷姿	16kg、4kg			
色相	白、各色			
光沢	3分つや			
密度 (23℃)	塗料	1.35±0.05(白・淡彩色)		
	揮発分	1.00		
加熱残分	50～65%(白・淡彩色)			
乾燥時間	温度	5℃	20℃	30℃
	指触	2時間	1時間	30分
	半硬化	4時間	2時間	1時間
標準膜厚	20～30 μm/回			
引火点	SDS参照			
発火点	SDS参照			
爆発限界(下限～上限)	SDS参照			

- ※1上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。
 ※2エアスプレーの場合は、エアレス希釈率より5～10%増やしてください。
 ※3濃彩色で粘度が低い場合は0～5%としてください。

6.施工上の注意

- 1)十分攪拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
- 2)希釈は必ず指定された希釈剤を使用する。
- 3)低温(5℃以下)または高湿度(85%RH以上)、降雨や降雪のおそれがある時には塗装しない。
- 4)付着不良の原因となるので、シミ・ヤニ汚れがひどい時は事前に水拭きをする。
- 5)屋外に限り、塗装間隔が1ヶ月をこえる場合は必ず目荒らしをする。
- 6)著しい結露の場合、塗料中の水溶成分が表面に溶出する可能性がある。
- 7)著しい結露が予測される場合は、溶剤系塗料での塗装を推奨する。

使用上の注意の詳細は容器ラベルに表示

5.塗装基準

項目	内容			
下地処理	素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下			
調合法	—			
熟成時間	—			
可使時間	—			
塗装方法	刷毛、ローラー、スプレー			
希釈剤	水道水			
塗 装 法	塗装方法	刷毛、ローラー	エアレス ^{※2}	
	希釈率	5～15% ^{※3}	10～20%	
	標準使用量	0.12kg/m ² /回	0.14kg/m ² /回	
	標準膜厚	20～30 μm/回		
	ウエット管理膜厚	—		
塗 装 間 隔	温度	5℃	20℃	30℃
	最小	6時間	3時間	2時間
	最大	—	—	—

注)標準使用量は実測値に基づき算出しています。
 また被塗物の形状などにより標準使用量は変動いたします。

7.関連法規則

危険物表示	—
有機溶剤区分	—
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	—

8.使用上の注意[警告]