



水性床コートアクリル

- 1.一般名 つや有合成樹脂エマルジョンペイント
- 2.規格表示等
- 2-1.規格表示 -
- 2-2.ホルムアルデヒド放散等級分類記号 F☆☆☆☆
- 3.特長
- 1)アスファルトに塗ってもブリードしにくい。
 - 2)作業性に優れる。
 - 3)耐水性、付着性、耐摩耗性に優れる。

4.塗料性状※1

項目	内容			
容姿	1液性			
荷姿	15kg、4kg			
色相	標準色5色、各色			
光沢	つや有り			
密度 (23℃)	塗料	1.12±0.05(白)		
	揮発分	1.00		
加熱残分	-			
乾燥時間	温度	5℃	20℃	30℃
	指触	1時間	20分	15分
	半硬化	4時間	1時間	45分
標準膜厚	-			
引火点	SDS参照			
発火点	SDS参照			
爆発限界(下限～上限)	SDS参照			

※1上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。

6.施工上の注意

- 1)十分攪拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
- 2)希釈は必ず指定された希釈剤を使用する。
- 3)塗装後の湿度、水分の影響
塗装後、最低2時間位の間は雨や水がかからないようにする。
- 4)弾性塗料(主にウレタン)の上に塗装すると、塗膜が割れることがありますので避けてください。

8.使用上の注意[警告]

使用上の注意の詳細は容器ラベルに表示

5.塗装基準

項目	内容			
下地処理	素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下			
調合法	-			
熟成時間	-			
可使時間	-			
塗装方法	刷毛、ローラー			
希釈剤	水道水			
塗装法	塗装方法	刷毛、ローラー		
	希釈率	5～10%		
	標準使用量	0.15kg/m ² /回		
	標準膜厚	-		
塗装間隔	ウエット管理膜厚	-		
	温度	5℃	20℃	30℃
	最小	6時間	2時間	1.5時間
最大	7日	7日	7日	

注)標準使用量は実測値に基づき算出しています。
また被塗物の形状などにより標準使用量は変動いたします。

7.関連法規則

危険物表示	-
有機溶剤区分	-
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	-