

# Vフロン#200クリーン上塗

1. 一般名 建築用ふっ素樹脂塗料
2. 規格表示等
- 2-1. 規格表示 —
- 2-2. ホルムアルデヒド放散等級分類記号 —
3. 特長
- 1) 耐候性、光沢保持性に優れる。
  - 2) 密着性、可撓性に優れる。
  - 3) 耐化学薬品性に優れる。

## 4. 塗料性状<sup>※1</sup>

項目		内容		
容姿		2液性		
荷姿		16kgセット(主剤12.8kg・硬化剤3.2kg) 4kgセット(主剤3.2kg・硬化剤0.8kg)		
色相		白、各色		
光沢 <sup>※2</sup>		3分つや~つや有り		
密度 (23°C)	塗料	1.30(白、淡彩色)		
	揮発分	0.87		
加熱残分		57~63%(白、淡彩色)		
乾燥時間	温度	5°C	20°C	30°C
	指触	30分	15分	10分
	半硬化	16時間	8時間	6時間
標準膜厚		20 μm/回		
引火点		SDS参照		
発火点		SDS参照		
爆発限界(下限~上限)		SDS参照		

- ※1上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。
- ※2各つやの数値については別途お問い合わせください。
- ※3エアスプレーの場合は、エアレス希釈率より5~10%増やしてください。
- ※4VフロンシンナーB、Sには、夏型、冬型も用意しております。

## 6. 施工上の注意

- 1) 十分攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。
- 2) 希釈は必ず専用シンナーを使用する。

## 8. 使用上の注意[警告]

1. 引火性の液体である。
2. 有機溶剤中毒の恐れがある。
3. 健康に有害な物質を含有している。

使用上の注意の詳細は容器ラベルに表示

## 5. 塗装基準

項目		内容		
下地処理		素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下		
調合法		主剤 80部:硬化剤 20部(重量比)		
熟成時間		—		
可使時間		5°C:10h	20°C:8h	30°C:4h
塗装方法		刷毛、スプレー		
希釈剤		VフロンシンナーB、S <sup>※4</sup>		
塗 装 法	塗装方法	刷毛、ローラー	エアレス <sup>※3</sup>	
	希釈率	5~15%	10~20%	
	標準使用量	0.10kg/m <sup>2</sup> /回	0.13kg/m <sup>2</sup> /回	
	標準膜厚	20 μm/回		
ウエット管理膜厚		50 μm/回		
塗 装 間 隔	温度	5°C	20°C	30°C
	最小	24時間	12時間	12時間
	最大	7日	7日	7日

注)標準使用量は実測値に基づき算出しています。  
また被塗物の形状などにより標準使用量は変動いたします。

## 7. 関連法規則

危険物表示	主剤、硬化剤:第2石油類
有機溶剤区分	主 剤:第2種有機溶剤含有物 硬化剤:第2種有機溶剤含有物
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	—