



Vフロン#200スマイル中塗

1.一般名 ふつ素樹脂塗料用中塗

2.規格表示等

2-1.規格表示 JASS 18 M-405 常温乾燥形ふつ素樹脂塗料用中塗り

2-2.ホルムアルデヒド放散等級分類記号 F☆☆☆☆

3.特長 1)各種下地に対して巾広く適用する。

2)作業性に優れる。

3)耐久性に優れる。

4)弱溶剤使用のため、臭気もなく、塗装作業環境を改善できる。

4.塗料性状^{※1}

項目	内 容		
容姿	2液性		
荷姿	15kgセット(主剤13.5kg・硬化剤1.5kg) 4kgセット(主剤3.6kg・硬化剤0.4kg)		
色相	各色		
光沢	3分つや		
密度 (23°C)	塗料	1.10～1.30	
	揮発分	0.80	
加熱残分	45～58%		
乾燥時間	温度	5°C	20°C
	指触	2時間	1時間
	半硬化	3時間	2時間
標準膜厚		25 μm/回	
引火点		SDS参照	
発火点		SDS参照	
爆発限界(下限～上限)		SDS参照	

※1上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。

※2エアスプレーの場合は、エアレス希釈率より5～10%増やしてください。

6.施工上の注意

1)十分攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。

2)希釈は必ず専用シンナーを使用する。

5.塗装基準

項目	内 容		
下地処理	素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下		
調合法	主剤 90部 : 硬化剤 10部 (重量比)		
熟成時間	—		
可使時間	5°C : —	20°C : 8h	30°C : 4h
塗装方法	刷毛、ローラー、スプレー		
希釈剤	塗料用シンナー		
塗装方法	塗装方法	刷毛、ローラー	エアレス ^{※2}
	希釈率	5～10%	10～20%
	標準使用量	0.11kg/m ² /回	0.13kg/m ² /回
標準膜厚	標準膜厚	25 μm/回	
	ウエット管理膜厚	—	
	温度	5°C	20°C
塗装間隔	最小	4時間	2時間
	最大	7日	7日
温度	30°C	1.5時間	7日

注)標準使用量は実測値に基づき算出しています。

また被塗物の形状などにより標準使用量は変動いたします。

7.関連法規則

危険物表示	主剤、硬化剤: 第2石油類
有機溶剤区分	主 剤: 第3種有機溶剤含有物 硬 化 剤: 第3種有機溶剤含有物
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	—

8.使用上の注意[警告]

1.引火性の液体である。

2.有機溶剤中毒の恐れがある。

3.健康に有害な物質を含有している。

使用上の注意の詳細は容器ラベルに表示

2025.4