

コンクリート面

7章10節:合成樹脂エマルションペイント塗り(EP) 水性ビルデック(標準仕様)

公共仕様No.
DNT-改修・10-2-10

使用材料一覧表

規格 一般名称		商品名	ホルムアルデヒド 放散等級	希釈剤
1	JIS K 5663 合成樹脂エマルションシーラー	水性マイティーシーラーマルチ	F☆☆☆☆	—
2	JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント	水性ビルデック	F☆☆☆☆	水道水

塗装仕様

表7.2.5 コンクリート面の下地調整【RC種】

※詳細は、7.2.6 コンクリート面、ALCパネル面及び押出成形セメント板面の下地調整(1)をご参照ください。

工程	塗料その他			面の処理
	規格番号	規格名称	種類	
1	汚れ、付着物除去	—		素地を傷つけないようにワイヤーブラシ等により、除去する。
2	研磨紙張り	研磨紙P240～320		乾燥後、表面を平らに研磨する。

表7.10.1 合成樹脂エマルションペイント塗り【C種】 ※詳細は、7.10.2 合成樹脂エマルションペイント塗りをご参照ください。

工程	商品名	色相	混合比率 (重量比)	希釈率(%) (重量比)	塗装方法	塗付け量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20℃)
1	下塗り	透明なブルー クリアー	—	無希釈	刷毛 ローラー	0.07	2時間以上 1ヶ月以内
					スプレー		
2	中塗り	水性ビルデック	—	5～10	刷毛 ローラー	0.10	3時間以上
				10～20	スプレー		
3	上塗り	水性ビルデック	—	5～10	刷毛 ローラー	0.10	—
				10～20	スプレー		

注) 水性ビルデックには、艶消、3分艶、5分艶、7分艶があります。

注意事項

- * 上記塗付け量は、国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版に掲載されている数値です。
そのため実際の塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法、環境によって増減することがあります。
- * 商品の詳細、塗装上の注意事項につきましては、カタログ、単品説明書などを参照ください。