

## 木部

### 7章5節:合成樹脂調合ペイント塗り(SOP) タイコーペイントフォースター

公共仕様No.  
DNT-改修・5-1-04

#### 使用材料一覧表

| 規格<br>一般名称 |                               | 商品名            | ホルムアルデヒド<br>放散等級 | 希釈剤     |
|------------|-------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 1          | JASS 18 M-304<br>木部下塗り用調合ペイント | タイコーペイント下塗     | F☆☆☆☆            | 塗料用シンナー |
| 2          | JIS K 5516 1種<br>合成樹脂調合ペイント   | タイコーペイントフォースター | F☆☆☆☆            | 塗料用シンナー |

#### 塗装仕様

表7.2.1 木部の下地調整【RB種】 ※詳細は、7.2.2 木部の下地調整をご参照ください。

| 工程 | 塗料その他       |      |    | 面の処理                              |
|----|-------------|------|----|-----------------------------------|
|    | 規格番号        | 規格名称 | 種類 |                                   |
| 1  | —           |      |    | スクレーパー、研磨紙等により、劣化部分を除去し、活膜は残す。    |
| 2  | —           |      |    | 素地を傷つけないように除去する。<br>油類は、溶剤等でふき取る。 |
| 3  | 研磨紙P120～220 |      |    | 露出素地面、既存塗膜面を研磨する。                 |

表7.5.1 木部の合成樹脂調合ペイント塗り【B種】 ※詳細は、7.5.2 木部の合成樹脂調合ペイント塗りをご参照ください。

| 工程 |       | 商品名                             | 色相 | 混合比率<br>(重量比) | 希釈率(%)<br>(重量比) | 塗装方法       | 塗付け量<br>(kg/㎡/回) | 塗装間隔<br>(20℃)   |
|----|-------|---------------------------------|----|---------------|-----------------|------------|------------------|-----------------|
| 1  | 下塗り   | タイコーペイント<br>下塗                  | 白  | －             | 5～10            | 刷毛         | 0.09             | 12時間以上<br>1ヶ月以内 |
|    |       |                                 |    |               | 10～20           | スプレー       |                  |                 |
| 2  | パテかい  | JIS K 5669<br>合成樹脂エマルジョンパテ(耐水形) |    | 必要に応じて繰返し行う。  |                 |            | －                | 乾燥後             |
| 3  | 研磨紙ざり | 研磨紙P120～220                     |    |               |                 |            | －                | 清掃後             |
| 4  | 中塗り   | タイコーペイント<br>フォースター              | 各色 | －             | 5～10            | 刷毛<br>ローラー | 0.09             | 16時間以上<br>1ヶ月以内 |
|    |       |                                 |    |               | 5～15            | スプレー       |                  |                 |
| 5  | 上塗り   | タイコーペイント<br>フォースター              | 各色 | －             | 5～10            | 刷毛<br>ローラー | 0.08             | －               |
|    |       |                                 |    |               | 5～15            | スプレー       |                  |                 |

#### 注意事項

- \* 上記塗付け量は、国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版に掲載されている数値です。  
そのため実際の塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法、環境によって増減することがあります。
- \* 商品の詳細、塗装上の注意事項につきましては、カタログ、単品説明書などを参照ください。