

モルタル面

公共仕様No.
DNT-新設・6-1-04

18章6節：アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD) ビルデックグリーン（微臭仕様）

使用材料一覧表

規格 一般名称	商品名	ホルムアルデヒド 放散等級	希釀剤
1 JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料	ビルデックグリーン	F☆☆☆☆	ビルデックグリーンシンナー

塗装仕様

表18.2.4 モルタル面の素地ごしらえ【B種】 ※詳細は、18.2.5 モルタル面及びせっこうプラスター面の素地ごしらえをご参照ください。

工程	塗料その他			面の処理
	規格番号	規格名称	種類	
1 乾燥	—	—	—	素地を十分に乾燥させる。
2 汚れ、付着物除去	—	—	—	素地を傷つけないように除去する。
3 吸込止め	JIS K 5663	合成樹脂エマルションシーラー	—	全面に塗り付ける。
4 穴埋め、 バテかい	JIS A 6916	建築用下地調整塗材	C-1	ひび割れ、穴等を埋めて、不陸を調整する。
	JIS K 5669	合成樹脂エマルションパテ	耐水形	
5 研磨紙すり	研磨紙P120～220			乾燥後、表面を平らに研磨する。

表18.6.1 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り【B種】 ※詳細は、18.6.2 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りをご参照ください。

工程	商品名	色相	混合比率 (重量比)	希釀率(%) (重量比)	塗装方法	塗付け量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20°C)
1 下塗り	ビルデック グリーン	各色	—	5～15	刷毛 ローラー	0.10	2時間以上
				20～30	スプレー		
2 上塗り	ビルデック グリーン	各色	—	5～15	刷毛 ローラー	0.10	—
				20～30	スプレー		

注意事項

*上記塗付け量は、国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版に掲載されている数値です。

そのため実際の塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法、環境によって増減することがあります。

*商品の詳細、塗装上の注意事項につきましては、カタログ、单品説明書などを参照ください。