

押出成形セメント板面

18章6節:アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD) ビルデック(標準仕様)

公共仕様No.
DNT-新設・6-3-01

使用材料一覧表

規格 一般名称		商品名	ホルムアルデヒド 放散等級	希釈剤
1	JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料	ビルデック	F☆☆☆☆	塗料用シンナー

塗装仕様

表18.2.6 押出成形セメント板面の素地ごしらえ【B種】

※詳細は、18.2.6 コンクリート面、ALCパネル面及び押出成形セメント板面の素地ごしらえ(2)をご参照ください。

工程	塗料その他			面の処理
	規格番号	規格名称	種類	
1 乾燥	—			素地を十分に乾燥させる。
2 汚れ、付着物除去	—			素地を傷つけないように除去する。
3 吸込止め	JASS 18 M-201	反応形合成樹脂シーラーおよび弱溶剤系反応形合成樹脂シーラー	—	全面に塗り付ける。

表18.6.1 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り【A種】 ※詳細は、18.6.2 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りをご参照ください。

工程		商品名	色相	混合比率 (重量比)	希釈率(%) (重量比)	塗装方法	塗付け量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20℃)
1	下塗り	ビルデック	各色	－	5～15	刷毛 ローラー	0.10	2時間以上
					20～30	スプレー		
2	研磨紙ずり	研磨紙P220～240					－	清掃後
3	中塗り	ビルデック	各色	－	5～15	刷毛 ローラー	0.10	2時間以上
					20～30	スプレー		
4	上塗り	ビルデック	各色	－	5～15	刷毛 ローラー	0.10	－
					20～30	スプレー		

注意事項

- * 上記塗付け量は、国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版に掲載されている数値です。
そのため実際の塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法、環境によって増減することがあります。
- * 商品の詳細、塗装上の注意事項につきましては、カタログ、単品説明書などを参照ください。